

阻燃 LCP 美国杜邦 6130 耐热性 抗静电 LCP 塑胶原料

产品名称	阻燃 LCP 美国杜邦 6130 耐热性 抗静电 LCP 塑胶原料
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	65.00/千克
规格参数	杜邦:杜邦 6130:6130 美国:美国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

6130

液晶聚合物#|LCP

美国杜邦

填充物:阻燃

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

CTI UL标准值 4

吸水率 0.002 %

物理性能额定值单位测试方法

纤维含量 30 %

比重 1.62

机械性能额定值单位测试方法

冲击强度 120 j/m

引张强度 150 MPa

洛氏硬度 108 R

弯曲弹性率 12 GPa

拉伸强度 2.7 %

弯曲强度 170 MPa

电气性能额定值单位测试方法

绝缘破坏电压 26 MV/m

诱电率 3.9

加工性能额定值单位测试方法

成形收缩率

0 %

0.5 %

热性能额定值单位测试方法

热变形温度 (0.46Mpa) 277 C

燃烧性 V-0(0.2)

热变形温度 (1.82Mpa) 265 C

线膨胀系数 1.3(3.7) 10-5k