德国巴斯夫PA6 B33SL 耐油性

产品名称	德国巴斯夫PA6 B33SL 耐油性
公司名称	惊虹新材料(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层(注册地址)
联系电话	13761535010 13761535010

产品详情

PA6】中文名称聚酰胺,俗称尼龙单6,系结晶性热塑性工程塑料。有明显熔点,为220-230 ,本身具吸水基故有吸水性,成形前须干燥,温度过高干燥则尼龙粒变色。

PA6注塑参数

- 1. 料筒恒温:220
- 2 · 模具温度:60-100 。模具温度很显著地影响结晶度,而结晶度又影响着塑件的机械特
- 性。对于结构部件来说结晶度很重要,因此建议模具温度为80~90C。对于薄壁的,流程较长的塑件也建

议施用较高的模具温度。增大模具温度可以提高塑件的强度和刚度,但却降低了韧性。如果壁厚大于3m
m,建议使用20~40C的低温模具。对于玻璃增强材料模具温度应大于80C。
3· 注射压力:100-160MPa(1000-1600bar),如果是加工薄面长流道制品(如电线扎带)
,则需要达到180MPa(180bar)。
4 · 保压压力:注射压力的50%;由于材料凝结相对较快,短的保压时间已足够。降低保压
压力可减少制品内应力。
5· 背压:2-8MPa(20-80bar),需要准确调节,因为背压太高会造成塑化不均。
注射速度:建议采用相对较快的注射速度;模具有好的通气性否则制品上已出现焦化现象。高速(对增
强型材料要稍微降低)。
6· 螺杆转速:螺杆转速高,线速度为1m/s;然而,将螺杆转速设置低一点,只要能在冷却
时间结束前完成塑化过程即可;要求较低的螺杆转矩。
7. 计量行程:0.5-3.5D


- 8. 残料量:2-6mm却决于计量行程和螺杆直径。
- 9. 预烘干:在90 温度下烘干4h,除了直接从装料容器内喂料;尼龙有吸水性,应该保存在防潮容器内和封闭的料斗内;水含有超过0.25%就会造成成型改变。

回收率:可加入10%回料。

- 10. 收缩率: 0.7%-2.0%; 或者加了30%的玻璃纤维,收缩率为0.3%-0.8%; 如果提供的温度超过60 ,制品应该为逐渐冷却;逐渐冷却可降低成型后收缩。即制品表现为更好的尺寸稳定性和小的内应力;建议采用蒸汽法; 尼龙塑料制品可以通过熔焊液剂来检查应力。
- 11. 浇口系统:点式,潜伏式,片式和直浇口都可以;建议使用盲孔和浇口窝来段冷料点;可使用热流道;由于熔料可加工温度范围窄,热流道应提供闭环温度控制。由于尼龙6的凝固时间很短,因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于0.5*t(这里t为塑件厚度)。如果使用热流道,浇口尺寸应比使用常规流道小一些,因为热流道能够帮助阻止材料过早凝固。如果用潜入式浇口,浇口的小直径应当是0.75mm。

料筒设备:标准螺杆,特殊几何尺寸有较高塑化能力;止逆环,直通喷嘴;对加入了玻璃纤维的增强材

料,则需要高耐磨的双金属料筒
机器停工时间段:无需用其它料清洗;熔料残留在料桶内时间可达20min,此后热降解容易发生
PA6用途:
1、电子电器:连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座、插座、接头等;
2、汽车:散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座、滤油器、垫圈等;3、工业零件:椅
座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮、电动工具等;4、其他:建材、五金、渔网、渔具
、纺丝、包装材料、编织袋、扎线带等。
供应PA6 1013RU1 日本宇部 矿物增强40%(薄膜级)
供应PA6 1013NB日本宇部标准强度 纯透明 高用期 低阻燃
供应PA6 1013R 日本宇部 矿物增强30% 燃烧HB
供应PA6 1013RW 日本宇部 矿物增强30%(电镀级)



供应PA6 CM1017 日本东丽 中粘度V-2注塑级 NC/本色

供应PA6 1010C2 日本三菱 成型周期快 低粘度V-2注塑级

供应PA6日本宇部 1015B:注塑级标粘;(半透V2防火)

供应PA6 德国巴斯夫 B3EG10:50%玻纤增强

供应PA6 德国巴斯夫 B3EG7: 35%玻纤增强 道电级 高刚性

供应PA6 德国巴斯夫 B3EG6:30%玻纤增强 耐油性能 高耐磨蚀性高刚性

供应PA6 德国巴斯夫 B3EG3: 15%玻纤增强 高抗撞击

供应PA6 德国巴斯夫 B3S:注塑级,易流动,快速成型

供应PA6 德国巴斯夫 B3WG6:玻纤增强30%

供应PA6 德国巴斯夫 B3ZG6: 注塑级

供应PA6 德国拜耳 B30S: 注塑级 供应PA6 德国拜耳 BC30:高刚性'耐寒 供应PA6 73G30G美国杜邦 加30%玻纤HB注塑成型 供应PA6 ST7301 美国杜邦 超高韧性 高抗撞击 供应PA6 美国杜邦, 73G30L 73G15L, 73G20L, 73G45L玻纤增强、经润滑 高光泽HB 供应PA6, K224-HG7, K224-G8, K224-HG0荷兰DSM玻纤增强热稳定; (35%,40%,50%) 供应PA6,F223-D荷兰DSM中粘未增强;注塑级 供应PA6 3010N, 3010GN15注塑级日本三菱

供应PA6, BG-25HM, BG-25S, PV-5HH 瑞士EMS