

P-256 UV胶粘剂专用树脂 电子胶光固化树脂 胶粘剂UV树脂 电子密封胶专用UV树脂 UV树脂 替塑UV树脂

产品名称	P-256 UV胶粘剂专用树脂 电子胶光固化树脂 胶粘剂UV树脂 电子密封胶专用UV树脂 UV树脂 替塑UV树脂
公司名称	广州市众途力新材料科技有限公司
价格	70.00/千克
规格参数	品牌:广州市众途力 型号:P-256 产地:广州市
公司地址	广州市番禺区市桥街西环路1033号一帆创意产业 园4-236
联系电话	13570075590

产品详情

良好的柔韧性，提高粘附性，良好的耐化学性，良好的耐热性，良好的耐水性，良好的耐候性，良好的买磨损性，高冲击强度，低收缩性 聚氨酯丙烯酸酯UV树脂
UV胶黏剂专用树脂 UV胶粘 UV电子密封胶专用UV树脂剂专用树脂

P-256 聚氨酯丙烯酸酯UV树脂

产品技术指标：

项目	指标	检测方法
外观	浅透明粘稠液体	目测
颜色	50	APHA
固含量（%）	98	GB/T 6751-1986
官能度	2	理论值
粘度（mpa.s/60）	20000 ~ 40000	GB/T 2794-1995
TG	10	DMA
比重（g/cm ³ ）	1.0 ~ 1.05	GB/T 6750-1986
折射率	1.487	

二、物性与用途

本产品是一支 两官能度的聚氨酯丙烯酸酯齐聚物，是具有良好柔韧

性的齐聚物，提供好的耐候性。

具有良好的柔韧性，提高粘附性，良好的耐化学性，良好的耐热性，良好的耐水性，良好的耐候性，良好的耐磨损性，高冲击强度，低收缩性，应用于粘合剂，压敏粘合剂，电子密封胶，丝印油墨。

三、存放条件：

本产品宜用深色不透明铁桶或含耐腐耐溶剂涂层的容器上储存及运输。包装品宜存放于35℃以下阴凉干燥环境，并避免阳光或热源。正常情况下保存期限为6个月。

四、包装规格：20KG/220KG/铁桶

五、注意事项：

小心使用，避免粘接皮肤、眼睛及衣物。操作时请戴防护手套。详细说明请参阅《物质安全资料表》。