

眼镜漆/工业油漆 贝德尼

产品名称	眼镜漆/工业油漆 贝德尼
公司名称	云南小雨建材有限公司
价格	68.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:贝德尼 型号:bdn-sjq-2013
公司地址	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处泛亚物流中心B区1栋2层211号
联系电话	18288775353

产品详情

一、产品名称：眼镜漆/工业漆

二、产品说明：bdn-sjq-2013型眼镜漆，100 耐水煮3-4小时，不起泡不脱落。附着性优良，抗划伤性佳，由含羟基软性聚氨脂树脂为成膜物质，以hdi类型固化剂，交联固化，同时精选进口弹性粉而制成，质地柔软、手感爽滑舒服。

三、适用底材：abs、ps、hips、五金等（五金须用专用底漆打底后喷涂）

四、性能指标

1) 稀释比例：bdn-sjq-2013：10（眼镜漆）：1（固化剂）：4（稀释剂）

2) 耐热循环：(-30 *2h 60 *2h) 40次无异状

3) 附着性：100/100（百格测试）

4) 耐醇性：100次

5) 耐磨耗性：rca仪 70次

6) 汗液测试：无异状

7) 耐湿热：40 *98%rh*240h 无异状

五、测试条件

- 1) 漆膜厚度：30 ~ 35 μm
- 2) 烘烤条件：70 °C *30min干燥，放置24小时后测试
- 3) 固化剂：cy-101a
- 4) 稀释剂：cy-401
- 5) 喷涂底材：abs 底材

六、施工说明

1) 注意事项

a、混合前先将油漆搅拌5分钟至均匀。用较**的电子秤或天平按混合比例称量，保证配比准确。油漆混合后，用干净的铝条或铁棒搅拌至完全均匀。

b、涂料稀释后，应用200—400目绢布过滤后再使用。

c、表面除油、除尘、清洁、干燥后方可喷涂。

d、施工时注意不要将其它种类的油漆、溶剂等混入，注意保持喷涂环境的清洁。

2) 喷枪选择：喷涂可选用口径为1.0-2.0mm的喷枪。

3) 干燥条件：将喷好的工件放置5-10分钟后，在70 °C 下烘烤30分钟。

4) 施工温度：喷涂施工的**温度约为25 °C，湿度在80%rh以下。

5) 喷枪压力：喷枪压力应调至3-4kg/cm²。

6) 表面处理：表面除油、除尘、清洁、干燥后方可喷涂。

7) 施工方法：雾幅调为中气压至3-4kg/cm²，尽量喷湿工件表面，均匀喷涂2-3遍。适当调节油量，油量过小时漆膜表面容易出现颗粒。

七、其他备注

1) *小起订：50kg

2) 保质时间：6个月

3)

"供应眼镜漆/工业油漆"的耐热循环为(-30 °C *2h 60 °C *2h)?40次无异状，型号是bdn-sjq-2013，耐湿热为40 °C *98%RH*240h无异状，稀释比例是TQ-1008F是10（眼镜漆）是1（固化剂）是4（稀释剂），品牌为贝德尼，加工定制是是