

PBT 307沙伯基础(一级代理商)

产品名称	PBT 307沙伯基础(一级代理商)
公司名称	上海慰欣贸易有限公司
价格	27.00/千克
规格参数	沙伯基代理商:SABIC授权一级代理商 PBT:307沙伯基础代理商 美国:沙伯基础塑料经销商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路,重庆市,贵州省
联系电话	021-51877389 13524888958

产品详情

PBT 307沙伯基础(一级代理商)

我公司长期供应冲击改性PBT、玻纤玻珠增强PBT、阻射PBT、低烟度PBT、注射成型PBT、无添加剂PBT、加工稳定性PBT、等相关特性应用的PBT塑料原料。长期代理销售沙伯基础、韩国锦湖、韩国DAE LIM(大林)、美国雪佛龙菲利普斯、三菱石化、日本高达、路彩特(台湾)、台湾三晃、台湾台橡、等厂家生产的塑胶粒。

沙伯基础 PBT VALOX 553 resin规格用途

沙伯基础 PBT VALOX 553 resin技术参数

性能项目	试验条件	测试方法	测试数据	
比重	ASTMD792	1.59	g/cm ³	
特定体积	ASTMD792	0.640	cm ³ /g	
收缩率-流动	——2	InternalMethod	0.50to0.80	%
收缩率-流动	——3	InternalMethod	0.30to0.50	%
收缩率-横向流动	——3	InternalMethod	0.40to0.60	%
收缩率-横向流动	——4	InternalMethod	0.60to0.90	%
吸水率(24hr)	ASTMD570	0.070	%	
室外适用性	UL746C	f1		
TensileStrength5(Break)	ASTMD638	110	MPa	
弯曲模量7(50.0mm跨距)	ASTMD790	9400	MPa	

FlexuralStrength6(Break, 50.0mmSpan)		ASTMD790	179	MPa
悬壁梁缺口冲击强度(2 3 ° C)		ASTMD256	85	J/m
悬壁梁缺口冲击强度(2 3 ° C)		ASTMD4812	640	J/m
洛氏硬度(R级)		ASTMD785	118	
载荷下热变形温度(0.45 MPa,未退火,6.40mm)		ASTMD648	204	° C
载荷下热变形温度(1.8 MPa,未退火,6.40mm)		ASTMD648	160	° C
线形热膨胀系数-流动	-40to40 ° C	ASTME831	2.2E-5	cm/cm/ ° C
线形热膨胀系数-流动	60to138 ° C	ASTME831	2.2E-5	cm/cm/ ° C
RTIElec		UL746	125	° C
RTIImp		UL746	110	° C
RTIStr		UL746	125	° C
体积电阻率		ASTMD257	4.3E+16	ohmscm
介电强度	1.60mm,在油中	ASTMD149	26	kV/mm
介电强度	3.20mm,inAir	ASTMD149	19	kV/mm
介电常数	100Hz	ASTMD150	3.80	
介电常数	1MHz	ASTMD150	3.70	
耗散因数	100Hz	ASTMD150	2.0E-3	
耗散因数	1MHz	ASTMD150	0.020	
耐电弧性7		ASTMD495	PLC6	
相比耐漏电起痕指数(CTI)		UL746	PLC3	
高电弧燃烧指数(HAI)		UL746	PLC3	
高电压电弧起痕速率(HVTR)		UL746	PLC3	
热丝引燃(HWI)		UL746	PLC1	
UL阻燃等级	0.9mm	UL94	V-0	
UL阻燃等级	2.3mm	UL94	5VA	
极限氧指数		ASTMD2863	37	%

关于沙伯基础 PBT VALOX 553 resin 价格

1.有关“沙伯基础 PBT VALOX 553 resin”塑料原料物性表及价格以出厂实时数据为准。2.如需获取“沙伯基础 PBT VALOX 553 resin”塑胶粒当天含税或未税价格以及更多价格行情请咨询我们客服