

# 西卡自流平Sikafloor-263 SL 双组份环氧自流平漆

产品名称	西卡自流平Sikafloor-263 SL 双组份环氧自流平漆
公司名称	广州明远新型材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:瑞士西卡 型号:Sikafloor 263
公司地址	广州市黄埔区崖鹰石路8号2栋102房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	13434363251

## 产品详情

产品简介：[Sikafloor-263 SL](#) 是双组份,多用途，高密实的经济型环氧[自流平](#)地面。

用途：此自流平/砂浆地面适用于混凝土及水泥找平层上,适用于中度交通区域,如仓库,装配车间,生产厂房,车库及装卸车道等。

详情介绍：

产品简介：[Sikafloor-263 SL](#) 是双组份,多用途，高密实的经济型环氧[自流平](#)地面。

用途：此自流平/砂浆地面适用于混凝土及水泥找平层上,适用于中度交通区域,如仓库,装配车间,生产厂房,车库及装卸车道等。

散播体系适用于湿加工区，例如饮料工业，食品加工，飞机库等。

特性/优点 符合标准 GB/T 22374-2008

高密实性

的化学及物理抵抗

[施工](#)便捷

经济

防潮

无溶剂

致密的半亮光型地面

防滑

产品数据

组成

表观/颜色

树脂 - A 组份: 彩色, 液体

硬化剂- B 组份: 透明, 液体

标准色 : RAL 1001, 1023, 5012, 6021, 7001, 7030, 7032, 7035, 7040, 7042, 7044,7047.及其他需求颜色.

因为有些光亮的颜色有渐暗性,如黄色,橙色.在阳光直射下,它们的颜色可能会变暗淡和褪色,但这并不影响材料本身的性质和功能.

包装 : A 组份: 20.54 Kg

B 组份: 5.46 kg

储存 : 储存条件/质保:在+5 到 +30 干燥的条件下,包装保证密封,不被开启等良好储存条件下,产品期为生产期后的两年.

技术数据

化学成分 [环氧树脂](#)

密度 : A 组份: ~ 1.60 kg/L

B 组份:: ~ 1.00 kg/L (GB 6750)

混合树脂: ~ 1.4 kg/L

混合填料 1 : 1: ~ 1.84 kg/l 所有以上密度指标是在 +23 的环境中测试.

固含量 ~ (体积比) / ~ (重量比)

物理指标 抗压强度 树脂: ~ 60 N/mm<sup>2</sup> (28 天 / +23 ) GB/T 17671

抗折强度 树脂: ~ 30 N/mm<sup>2</sup> (28 天/ +23 ) GB/T 17671

粘结强度 > 1.5 N/mm<sup>2</sup> (混凝土破坏) JC/T 907

肖氏硬度 76 (7 天/ +23 ) GB/T 2411

耐磨度 70 mg (CS 10/1000/1000) (8 days / +23 ) DIN 53 109 (Taber Abrader Test)

抵抗性能 化学抵抗性 抵抗多种化学溶液,具体指标请参阅抗化学腐蚀表.

耐热性 暴露期\* 干热

长期 +50

短期长. 7 d +80

短期长. 12 h +100

短期是指热度大于 +80 ,并且只是偶尔,例如高温冲洗等.

\*不能同时暴露于化学及机械的作用.

系统信息 统构成 自流平系统1.5 - 3.0 mm:

底油 : 1 x [Sikafloor-161](#)

面涂 : 1 x [Sikafloor-263 SL](#) + 石英砂([Sikadur 505 Q](#))

撒播体系 , 约 4 mm:

底涂 : 1 x Sikafloor-161

中间层 : 1 x [Sikafloor-263 SL](#) + 石英砂 ([Sikadur 505 Q](#))

撒薄层 : 撒播石英砂 (0.4 - 0.7 mm)

面层 : 1 x [Sikafloor-264](#)