

SK综合化学 EVA 1350 VN 5 熔融指数: 44.7

产品名称	SK综合化学 EVA 1350 VN 5 熔融指数: 44.7
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	18.00/件
规格参数	SK综合化学:15 g/10 min 1350 V:92 韩国:1350 VN 5
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

产品详情

SK综合化学 EVA 1350 VN 5 熔融指数: 44.7

日本东洋 PBT BT-2230-60树脂 东洋 PBT

意大利兰蒂奇 PC/ABS 3731L 高光泽PC/ABS

帝人 Teijin PC/ABS DN-3520F树脂 帝人 Teijin

沙伯基础 Sabic PC/PBT X6320塑料粒子 沙伯基础

德国巴斯夫 PBT Ultradur B 4520 PRO塑料胶粒 巴斯夫

沙特sabic PPA UFL36SXQ塑料原材料 沙特sabic

沙伯基础 PC/PBT X8303塑胶料 沙伯基础 PC/PBT塑料原料

拜耳 Bayer PC/ABS T45 塑料原料 拜耳 Bayer 电镀PC/ABS

日本东洋 PC/PBT EMC133工程塑料 东洋 PC/PBT

美国RTP PC/ABS RTP 2500 FR-110 塑胶颗粒 RTP

日本东洋 PC/PBT EMC320R工程塑料 东洋

韩国LG化学 PPO PPE Lumiloy GP2200胶料

三星毛织 PC/ABS BM-1008 PC/ABS塑料

美国舒尔曼 PC/ABS RONFALIN C C130 PC/ABS

德国拜耳 PC/PBT KU 2-7912/4塑胶原材料 拜耳

美国RTP PC 381 TFE 5塑料 RTP 聚碳酸酯

沙伯基础 PC/ABS C1200HF塑胶料 沙伯基础

德国拜耳 PC/ABS FR3000塑料胶粒 拜耳

德国拜耳 PC/PET DP 7665 MBS162 塑料原材料

美国RTP PC/ABS 2505塑胶料 RTP PC/ABS

乐天化学 PC/ABS AG-3050 水解稳定PC/ABS

德国科思创 PC/ABS FR3005塑胶料 科思创

东丽 TORAY PPS A610M-03胶料 东丽 TORAY

沙特sabic PC/PET FLT25 沙特sabic

意大利兰蒂奇 PC/ABS 60430L

日本三菱 PBT NOVADURAN 5308F20树脂 三菱 PBT

沙伯基础 PC 121R-701 沙伯基础 PC 121R-701

日本帝人 PC/ABS DN-3510F塑料粒子 帝人

拜耳 Bayer PC/ABS FR110塑料原料 拜耳 Bayer

巴斯夫 Basf PSU Ultrason S 2010 G4