

(pmma塑料)赢创德固赛授权德国代理

产品名称	(pmma塑料)赢创德固赛授权德国代理
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	16.88/吨
规格参数	品牌:官网 型号:PMMA总代理商 产地:中国德固赛产品代理
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室（注册地址）
联系电话	13621680804 13621680804

产品详情

(赢创德固赛PMMA-中国可力欣公司一级总代理商)pmma系列德国赢创德固赛8967

(赢创德固赛PMMA-中国可力欣公司一级总代理商)pmma系列德国赢创德固赛8N0V606

(赢创德固赛PMMA-中国可力欣公司一级总代理商)pmma系列德国赢创德固赛8NDF21

(赢创德固赛PMMA-中国可力欣公司一级总代理商)pmma系列德国赢创德固赛8NDF23

(赢创德固赛PMMA-中国可力欣公司一级总代理商)pmma系列德国赢创德固赛DF8N20

赢创德固赛公司塑料一级总代理商(PMMA塑料的简介)-一般而言，聚甲基丙烯酸甲酯的拉伸强度可达到50-77MPa水平，弯曲强度可达到90-130MPa，这些性能数据的上限已达到甚至超过某些工程塑料。其断裂伸长率仅2%-3%，故力学性能特征基本上属于硬而脆的塑料，且具有缺口敏感性，在应力下易开裂，但断裂时断口不像聚苯乙烯和普通无机玻璃那样尖锐参差不齐。40

是一个二级转变温度，相当于侧甲基开始运动的温度，超过40

,该材料的韧性，延展性有所改善。聚甲基丙烯酸甲酯表面硬度低，容易擦伤。

赢创德固赛公司塑料一级总代理商(PMMA塑料的简介)-聚甲基丙烯酸甲酯的强度与应力作用时间有关，随作用时间增加，强度下降。经拉伸取向后的聚甲基丙烯酸甲酯（定向有机玻璃）的力学性能有明显提高，缺口敏感性也得到改善。

赢创德固赛公司塑料一级总代理商(PMMA塑料的简介)-聚甲基丙烯酸甲酯的耐热性并不高，它的玻璃化温度虽然达到104℃，但高连续使用温度却随工作条件不同在65℃-95℃之间改变，热变形温度约为96℃（1.18MPa），维卡软化点约113℃。可以用单体与甲基丙烯酸丙烯酯或双酯基丙烯酸乙二醇酯共聚的方法提高耐热性。聚甲基丙烯酸甲酯的耐寒性也较差，脆化温度约-9.2℃。聚甲基丙烯酸甲酯的热稳定性属于中等，优于聚氯乙烯和聚甲醛，但不及聚烯烃和聚苯乙烯，热分解温度略高于270℃，其流动温度约为160℃，故尚有较宽的熔融加工温度范围。