

广东代理直供 山西三维 聚乙烯醇（PVA）05-88型号（片状）

产品名称	广东代理直供 山西三维 聚乙烯醇（PVA）05-88型号（片状）
公司名称	广州市一维贸易有限公司
价格	19.00/千克
规格参数	加工定制:是
公司地址	中国 广东 广州市 广州市天河区黄村圃兴路53号A110房
联系电话	86-020-82551003 13318860898

产品详情

聚乙烯醇（pva）05-88型号

1.产品性能：

聚乙烯醇树脂系列产品系白色固体，外型颗粒状，无毒无味、无污染，可在80--90℃水中溶解。其水溶液有很好的粘接性和成膜性；能耐油类、润滑剂和烃类等大多数有机溶剂；具有长链多元醇酯化、醚化、缩醛化等化学性质。

2.产品用途：

主要用于纺织行业经纱浆料、织物整理剂、维尼纶纤维原料；建筑装潢行业107胶、内外墙涂料、粘合剂；化工行业用作聚合乳化剂、分散剂及聚乙烯醇缩甲醛、缩乙醛、缩丁醛树脂；造纸行业用作纸品粘合剂；农业方面用于土壤改良剂、农药粘附增效剂和聚乙烯醇薄膜；还可用于日用化妆品及高频淬火剂等方面。

3.使用方法：

聚乙烯醇树脂系列产品均可以在95℃以下的热水中溶解，但由于聚合度、醇解度高低的不同，醇解方式等不同在溶解时间、温度上有一定的差异，因此在使用不同品牌聚乙烯醇树脂时，溶解方法和时间需要进行摸索。溶解时，可边搅拌边将本品缓缓加入20℃左右的冷水中充分溶胀、分散和挥发性物资的逸出（切勿在40℃以上的水中加入该产品直接进行溶解，以避免出现包状和皮溶内生现象），而后升温到95℃左右加速溶解，并保温2~2.5小时，直到溶液不再含有微小颗粒，再经过28目不锈钢过滤杂质后，即可备用。搅拌速度70~100转/分，升温时，可采用夹套、水浴等间接加热方式，也可采用水蒸汽直接加热；但是，不可用明火直接加热，以免局部过热而分解，若没有搅拌机，可用蒸汽以切线方向吹入的方法，进行溶解。聚乙烯醇树脂系列产品水溶液浓度一般在12~14%以下；低醇解度聚乙烯醇树脂产

品水溶液浓度一般可在20%左右。检验本品是否完全溶解的方法：取出少量溶液，加入1~2滴碘液，如果出现蓝色团粒状透明体，说明尚未完全溶解，如色泽能均匀扩散，说明已完全溶解。

4.消泡剂添加：

在配制水溶液时，本品不易起泡，但在溶液浓度高，转速快时，也会产生少量泡沫，为抑制泡沫，可添加消泡剂：0.01-0.05%(以pva为基准)的辛醇、磷酸三丁酯或0.2 - 0.5%(以pva为基准)的有机硅乳液。

5. 包装:

聚丙烯复膜编织袋，净重20.0千克。

"广东代理直供 山西三维 聚乙烯醇（PVA）05-88型号（片状）"的加工定制为是