铝塑管 16（mm） 煤气管

产品名称	铝塑管 16（mm） 煤气管
公司名称	泰兴市锋辉实业有限公司
价格	300.00/件
规格参数	公称外径:16（mm） 用途:煤气管 颜色:黄
公司地址	中国 江苏 泰州 泰兴市 宣堡镇银杏公园南沈家庄
联系电话	86 0523 87089598 13338899188

产品详情

锋辉铝塑管主要技术参数：

规格

规格		内径(mm)	外径(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	设机工作压力(mpa)	焊接方式
1216	4分管	12	16	2	0.102	1.25	搭接
1620	6分管	16	20	2	0.162	1.25	搭接
2025	1寸管	20	25	2.5	0.202	1.25	搭接
2632	1寸2分	26	32	3	0.313	1.25	搭接
3240	1寸半	32	40	4	0.498	1.25	搭接
4150	2寸	41	50	4.5	0.696	1.25	搭接
5163	2寸半	51	63	6	1.194	1.25	搭接
6075	3寸	60	75	7.5	1.716	1.25	搭接
3340	1寸半	33	40	4	0.478	2.0	对接
4250	2寸	42	50	4	0.730	2.0	对接
5363	2寸半	53	63	4.5	1.21	2.0	对接

★特殊规格可根据用户要求订制 技术参数

导热系数	0.45w/m.k
热膨胀系数	25x10-6m/m.k
湾曲半径	≥5d
工作温度	-40-+60°C(hdpe)-40-+95°C(xlpe)

流体工作压力	1.0mpa(pap/t 管 0.5mpa)
其余指标	参照cj/t 108-1999

用途

用 途	型 号	颜 色	液体工作温度	液体工作夜力
普通饮水用锋辉管	pap-l	磁白色	-40—90°C	1.0mpa
热水水用锋辉管	xpap-r	橙红色	-40—95°C	1.0mpa
燃气水用锋辉管	pap-q	黄 色	-20—40°C	0.4mpa
电气导管用锋辉管	pap-d	绿 色	-40—60°C	0.5mpa
特种流体用锋辉管	pap-t	红 色	-20—40°C	0.5mpa

耐腐蚀性能

锋辉管的内外层均为特殊聚乙烯材料，是一种对称性非极性材料，化学性能非
下，聚乙烯不溶于任何一种已知溶剂，能耐各种酸、碱、盐溶液的腐

卫生性能

锋辉管卫生无毒，不会因锈蚀和滋生微生物而产生水质二次污染。已取得《涉
品卫生许可证》

难燃性能

锋辉管铝塑复合管结构使其阻燃性能远远优于聚乙烯管。经国家防火建筑质量
测，锋辉管燃烧性能达到gb8624对电缆套管类塑料材料规定的难燃（b

水力性能

锋辉管的内壁的粗糙度为0.007mm，由于内壁非常光滑，输送水等流体时阻力
；铝塑复合结构，集钢柔于一体，可迅速消除管道系统内的压力冲击，不会

"供应铝塑管"的规格/型号为定制，产地/厂商是江苏，公称外径为16（mm），用途是煤气管，颜色为黄
，包装规格是100，流体工作温度为-5`100，流体工作压力是1.0，壁厚为2（mm），长度是100（m）