

# 武汉公路彩砖 康瑞得雅华建材公司

产品名称	武汉公路彩砖 康瑞得雅华建材公司
公司名称	鄂州姚叶水泥预制构件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	华容区庙岭镇栈咀村六组姚叶湾
联系电话	18995557010 18995557010

## 产品详情

烧结砖采用页岩为原料，经硬塑真空挤压成型，在隧道窑中用燃气恒定高温烧结而成。该产品具有强度高、隔热、隔音、吸水率较低、抗冻融等优点。透水砖在自然界中，雨水自然地透过地表而渗入地下，但目前，城市道路、广场多以传统的水泥砌块砖及普通陶瓷烧结砖等防水材料铺设。由于不透水的混凝土路面，沥青路面和各种房屋及建筑物的拦截面而导致雨水穿透性受阻，加之各城市由于长期超量开发和连年干旱，城市地下水资源逐年衰减，造成城市地下水位大幅度下降。

### 施工准备

A 材料:武汉植草砖(目前常用的植草砖有水泥制品的二孔砖，也有无孔的水泥小方砖)，种植土、草籽。

B 水泥:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，其强度等级不宜低于32.5级。

C 砂:中砂或粗砂，其含泥量不应大于3%。

D 主要机具:手推车、铁锹、靠尺、水桶、喷壶、铁抹子、木抹子、墨斗、钢卷尺、尼龙线、橡胶锤(或木锤)、铁水平尺、弯角方尺、钢錾子、笤帚、砂轮锯、钢丝刷。

### 作业条件

A 植草砖进场需详细核对品种、规格、数量是否符合设计要求，有裂纹、缺棱、掉角、翘曲等缺陷时，应予剔除。

B 搭设加工棚，安砂轮锯，并接通水、电源。

C 地面垫层、预埋在垫层内的线管及穿通地面的管线均已完成。

D 施工前应画出植草砖的施工大样图。

E 冬期施工时环境温度不得低于 5 。

### 水泥彩砖制作工艺操作

1、混料时间：混料时间长就能混均匀。干混料20分钟比10分钟的强度提高15—23%;湿混料时间以物料不结块为宜。混合好的料存放时间以2小时左右为宜，时间太长或太短，都会降低砖的抗压强度。

2、成型压力：粘土水泥彩砖成型时的压力，以每平方厘米500公斤为好。在此压力下，武汉公路彩砖，其制品抗压强度高，耐水性能好。压力太低，不易压实。

3、养护条件：粘土水泥彩砖一般利用太阳能保护。日晒自然养护7天龄期的强度，相当于28天龄期强度的67—90%;28天龄期强度为一个季度龄期强度的80—95%。故如养护场地小，粘土水泥彩砖自然养护7天后就可出厂。

武汉公路彩砖-康瑞得雅华建材公司(图)由鄂州市康瑞得雅华建材有限公司提供。鄂州市康瑞得雅华建材有限公司位于华容区庙岭镇栈咀村六组姚叶湾。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前康瑞得在水泥及制品中享有良好的声誉。康瑞得取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。康瑞得全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。