

注塑级PEI 基础创新塑料(美国)2310 耐热性 增强 PEI 铭汇供应 聚醚酰亚胺

产品名称	注塑级PEI 基础创新塑料(美国)2310 耐热性 增强 PEI 铭汇供应 聚醚酰亚胺
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	135.00/千克
规格参数	基础创新塑料:基础创新塑料 2310:2310 美国:美国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

2310

聚醚酰亚胺|PEI

沙伯基础 (原GE)

填充物:增强 纤维

物性信息:

基本性能额定值单位测试方法

熔体流动速率 (337 .6.kgf) 7.1 g/10min ASTM D-1238

物理性能额定值单位测试方法

比重 1.51 ASTM D-792

模塑收缩量 ASTM D-955

2-4 in/inE-3

2-4 in/inE-3

机械性能额定值单位测试方法

屈服抗拉强度 24500 PSi ASTM D-638

断裂抗拉强度 24500 PSi ASTM D-638

伊佐德反向缺口冲击值 (73) 7.5 ft-lb/in ASTM D-256

伊佐德缺口冲击值 (73) 1.6 ft-lb/in ASTM D-256

断裂拉伸伸长 2.0 % ASTM D-638

挠曲模量 1300000 PSi ASTM D-790

拉伸模量 1260000 PSi ASTM D-638

挠曲强度 33000 PSi ASTM D-790

热性能额定值单位测试方法

热膨胀系数 ASTM E-831

(0 -300) 0 in/in

(0 -300) 2×10^{-5} in/in

热指数 UL 746B

180 deg

170 deg

180 deg

未退火热变形温度 (66PSi) 410 deg