

出口外贸 中空玻璃聚硫密封胶

产品名称	出口外贸 中空玻璃聚硫密封胶
公司名称	苏州华天密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	种类:固态聚硫橡胶 型号:pg-421 厂家(产地):苏州
公司地址	苏州市盘胥路747号601室
联系电话	0512-68661021 13812677172

产品详情

双组份聚硫密封胶是一种无溶剂，双组份（a、b组份），室温硫化密封胶，有良好的气密性，耐候性，耐候性和抗紫外线性能，优异的耐油、耐溶剂性，对干燥剂、铝材不产生任何影响。可用于中空玻璃的粘结密封，亦可用作其它防水、粘结密封使用。

- 1、 外观：a组份为灰白色均匀膏状物，b组份为黑色均匀膏状物
- 2、 固含量：100%
- 3、 密度：a组份 1.65 ± 0.05 (g / cm³) ,b组份分 1.50 ± 0.05 (g / cm³)
- 4、 混合比例a b=100 7~100 14 (体积比)
- 5、 抗下垂性： 2mm (混合后)
- 6、 试用期：15~60min
- 7、 表干期： 3h
- 8、 硬度（邵a）：5小时硬度：15 不小于20 25 不小于25 30 不小于30
- 9、 粘结拉伸强度（mpa）：0.95
- 10、 紫外线照射出雾性：无

- 1、 施工期必须采取有效手段将玻璃和其他粘接表面清洗干净，确认清洁无污染后能涂胶，否则会影响粘接效果。
- 2、 a、 b组份必须按指定配比混合到均匀无色差（施工现场可采用蝴蝶试验进行检验）。
- 3、 用于中空玻璃密封时，必须沿着一个方向涂胶，防止空气裹入胶中。涂胶完毕，必须及时用刮刀沿一个方向将接口表面刮平。
- 4、 用于粘接其他材料时，施工前请与本公司联系，以便提供与粘接材料相适应的密封胶和底涂。
- 5、 施工时应注意本品不宜和有机硅类密封胶掺和使用。即使少量的有机硅类密封材料也影响其粘接效果。
- 6、 使用温度范围：5 ~50 ，若超出此范围均会影响粘接效果。

"出口外贸 中空玻璃聚硫密封胶"的厂家(产地)为苏州，型号是pg-421，种类为固态聚硫橡胶