

聚醚酰亚胺聚合物（美国杜邦PPA塑料）中国华东区经销商

产品名称	聚醚酰亚胺聚合物（美国杜邦PPA塑料）中国华东区经销商
公司名称	上海忠塑塑化有限公司
价格	1.68/千克
规格参数	美国杜邦:聚醚酰亚胺聚合物 杜邦PPA:一级代理商 原厂原包:提供：UL认证、FDA认证、SGS报告
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	021-80468006 13120932899

产品详情

聚醚酰亚胺聚合物（美国杜邦PPA塑料）中国华东区经销商

1. [母粒](#)制备

1.1 将[双螺杆挤出机](#)洗净。

1.2

将同牌号LLDPE粒子（95%）和PPA粉末（5%）搅拌均匀后，加入双螺杆挤出机，[挤出造粒](#)

，制得PPA含量为5%的PPA母粒。此步的关键是使PPA粒子在LLDPE基体中形成良好的分散。

2. 吹膜评价

2.1 将[吹膜机](#)洗净。

2.2

用同牌号的LLDPE进行吹膜。待机器稳定后，逐步加快[螺杆转速](#)

，直至出现瑕疵，如口模积料和/或鲨鱼皮

等。记录下此时的[工艺参数](#)，如螺杆转速（S0）、扭矩、口模压力、[挤出机](#)的电流和功率等。

2.3 不改变此时的螺杆转速（S0），加入PPA母粒进行实验。建议先使用较大的添加量，如1000ppm，这样可以较快的达到PPA的涂覆平衡，观察到效果。以1000ppm为例，则需要98%的LLDPE和2%的PPA母粒

(浓度5%)。将二者搅拌均匀后,加入吹膜机进行吹膜。经过一段时间后,PPA涂覆平衡,可以观察到效果,如口模积料和/或鲨鱼皮的减少或消失,记录此时的工艺参数,并与2.2中的参数对比。

2.4 可以维持螺杆转速(S0),逐步减少PPA的添加量。如从1000ppm 750ppm 500ppm.....,这样可以确定PPA起效的最小添加量。

聚醚酰亚胺聚合物(美国杜邦PPA塑料)中国华东区经销商

PPA美国杜邦HTNFR52G30NH-BK337

PPA美国杜邦HTN51G35HSL

PPA美国杜邦HTN51G35HSLBK803

PPA美国杜邦HTNFR52G30NHNC010

PPA美国杜邦HTN52G35HSLBK083

PPA美国杜邦FR52G30BL

PPA美国杜邦HTNFR52G30BL

PPA美国杜邦HTN51G35HSLR BK420

PPA美国杜邦HTN51G15HSL

PPA美国杜邦HTNWRF51G30

PPA美国杜邦HTN54G35HSLR BK031

PPA美国杜邦HTN51G45HSL

PPA美国杜邦HTN53G35HSLRHFBK083

PPA美国杜邦HTNFR52G30L BK337

PPA美国杜邦HTN53G50L

PPA美国杜邦 HTN53G50LRHFNC010

PPA美国杜邦HTN 51G45HSLR BK

PPA美国杜邦HTN54G35HSLRNC010

PPA美国杜邦HTNFR52G45BL BK337