

吉仕涂PMC-101通用防水灰浆(柔韧型) 防水 东方雨虹 东方雨虹

产品名称	吉仕涂PMC-101通用防水灰浆(柔韧型) 防水 东方雨虹 东方雨虹
公司名称	广州市番禺区大石镇洛溪敬业防水材料总汇商店
价格	136.00/桶
规格参数	不透水性:0.05 断裂伸长率:110(%) 材质:改性水泥基
公司地址	中国 广东 广州市 番禺区洛浦街五洲装饰城E03-E04号
联系电话	86-02039983925 18926215682

产品详情

执行标准：q/sy yhf 046-2009

通过iso9001:2000质量管理体系认证

通过iso14001-2004环境管理体系认证

通过gb/t28001-2001职业健康安全管理体系认证

通过ctc产品环保、质量认证

国家高新技术企业

【产品】

雨虹牌pmc-101通用防水灰浆(柔韧型)是以优质丙烯酸酯等聚合物乳液和水泥为主要原料,加入其它外加剂制得的双组分水性建筑防水材料,两组分在现场搅拌成均匀、细腻浆料,涂刷于基体表面,固化后可形成柔韧、高强的防水涂膜。产品具有“刚柔相济”的特性,既有聚合物涂膜的延伸性、防水性,也有水硬性胶凝材料强度高、耐水性好、易与潮湿基层粘结的优点。

【性能特点】

水性涂料，无毒无害，无污染，属环保型涂料。

具有一定的延伸性，对基层变形适应力较强；同时，具有无机材料耐水、耐老化的独特优势。

可在潮湿基层上施工并粘结牢固。

冷施工，操作方便，干燥时间短，可缩短工期。

【适用范围】

卫生间、浴室、厨房、楼地面、阳台、水池及墙面防水和木地板防潮。

【使用要点】

基层：基层应坚硬、无浮尘。所有阴阳角以及管根部等两面交接处，均应做成圆弧形，阴角直径宜大于50mm，阳角直径宜大于10mm。

防水层：可单独做成涂膜防水，一道设防时，厕卫间不小于1.5mm，地下工程不小于2.0mm。

【施工要点】

基层处理：基层应处理平整、坚实、干净、无油迹、无明水，阴阳角宜为圆弧形，阴角直径宜大于50毫米，阳角直径宜大于10毫米。油污须清理干净，低凹破损处修平。

配料：

配料比例：液料：粉料：水 = 10：25：（0~1），水的添加量可在规定范围之内适当调节，以调整涂料粘稠度，满足立面和平面不同部位的施工要求。

配料方法：先将液料和水倒入搅拌桶中，在手提搅拌器不断搅拌下（最好不用手工搅拌）将粉料徐徐加入其中，至少搅拌5分钟，彻底搅拌均匀，呈浆状无团块。

细部附加防水层：按设计要求在留设凹槽内嵌填密封材料，在阴阳角、管根等细部应多涂（2~4）遍p mc-101，地下工程宜夹铺一层胎体增强材料。

大面积防水施工：宜分三遍涂刷，每遍涂膜完全干燥后才可涂下一遍，后遍涂刷方向与前遍涂刷方向垂直，每遍涂料用量约0.5~1.0kg/平米。每遍涂布时间一般间隔4小时，冬季宜延长。每遍涂膜厚度以0.4~0.5毫米为宜，不宜一遍过厚，立面施工以不加水或少加水为宜，以免涂料流淌，致使立面厚度不易达到设计厚度，同时导致阴阳角堆积料过厚，产生裂纹。

涂膜防水层完成并验收合格后，进行保护层或饰面层施工。

【参考用量】

每毫米厚的涂膜约需产品 $2.3\text{kg}/\text{m}^2$ 。

【注意事项】

施工时气温须高于 5°C ，阴雨天气室外不宜施工，基层有明水时不宜施工。

配好的混合料应在3小时内使用完毕。

开封后未使用完的液料或粉料组分，应密封贮存，并尽快使用。

每遍施工厚度不能超过 1mm ，一次涂刷过厚，涂膜容易产生裂纹。

立面施工时，以不加水或少加水为宜，以免涂料流淌，致使立面厚度不易达到设计厚度，同时导致阴阳角堆积料过厚，产生裂纹。

防水涂膜应完全干燥后方可进行饰面层施工。

【包装、运输及贮存】

产品粉料组分和液料组分先用塑料袋分别包装后再装入塑料桶中。

运输按非危险品要求。运输时，防止雨淋、曝晒、挤压、碰撞、倒置，保持包装完好无损。运输过程中环境温度不能低于 0°C ，否则，应采取保温措施。

产品液料组分宜密封存放于 5°C 以上的阴凉处，贮存温度不得低于 0°C ；粉料须存放于干燥处。

在正常运输贮存条件下，产品贮存期一年。

"供应吉仕涂PMC-101通用防水灰浆(柔韧型) 防水 东方雨虹 东方雨虹"的规格为 10kg ，不透水性是 0.05 ，断裂伸长率为 $110(\%)$ ，材质是改性水泥基，产地为北京，等级是一级，抗弯强度为 1.5Mpa ，抗压强度是 2Mpa ，拉伸强度为 1.2Mpa ，品牌是东方雨虹，撕裂强度为 1.5Mpa ，芯材是聚合物类防水，形态为双组份粉料与液料，形状是双组份粉料与液料，防水产品类别为水泥基聚合物类防水