

现货供应PA66 A 218 MZ15 V25 罗地亚 加纤25% 矿物增强15% 热稳定性 低翘曲性

产品名称	现货供应PA66 A 218 MZ15 V25 罗地亚 加纤25% 矿物增强15% 热稳定性 低翘曲性
公司名称	上海彝优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PA66:罗地亚 A 218 MZ15 V25 性能参数:加纤25% 矿物增强15% 热稳定性 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

产品详情

产品说明：

TECHNYL A 218 MZ15 V25 Black 31 N is a polyamide 66, reinforced with 25% of glass fibre and 15% of mineral filler, heat stabilized, for injection moulding. This product is available in black color.

物性信息：

基本信息增强材料

玻璃纤维增强材料, 25% 填料按重量

矿物填料, 15% 填料按重量

热稳定剂

低翘曲性

热稳定性

优良外观

UU 453/2010/EC

RoHS 合规

黑色

注射成型

>PA66-(GF25+MD15)

1.47

添加剂
特性

机构评级

RoHS 合规性

外观

加工方法

部件标识代码 (ISO 11469)

物理性能干燥调节后的单位制测试方法

收缩率

垂直接流动方向	1.0
流动方向	0.66
吸水率 (23 ° C, 24 hr)	1.0
Molding Shrinkage Isotropy	0.650
机械性能干燥调节后的单位制测试方法	10000
抗张强度 断裂	150
断裂	140
伸长率 断裂	2.0
断裂	2.0
弯曲模量 --	9600
--	9000

弯曲强度		220
--		
--		210
简支梁无缺口冲击强度的单位制测试方法		5.0
简支梁无缺口冲击强度		45
悬壁梁缺口冲击强度		70
23 ° C		
23 ° C		4.0
热变形温度调节后的单位制测试方法		240
0.45 MPa, 未退火		
1.8 MPa, 未退火		240
熔融温度		263
可燃性等级调节后的测试方法		HB
注: 可燃性等级		
注: 热变形温度单位制		80.0
建议的最大水分含量		0.20

料筒后部温度	265 到 275
料筒中部温度	270 到 280
料筒前部温度	280 到 290
模具温度	70.0 到 100