

立邦漆竹炭超亚光净味五合一15L 内墙乳胶漆墙面漆 立邦漆代理

产品名称	立邦漆竹炭超亚光净味五合一15L 内墙乳胶漆墙面漆 立邦漆代理
公司名称	上海来迪装饰工程有限公司
价格	658.00/桶
规格参数	品牌:立邦漆 产地:上海 外观:全新
公司地址	九星市场星友路1栋1号
联系电话	86-021-65665526 15902133530

产品详情

竹炭超亚光净味五合一，采用立邦净味技术，不添加香精，快速净味，让您摆脱异味的困扰，轻松创造健康环保的自然纯净空间。同时，优质的配方使其漆膜细腻、柔韧性优异，具有弥盖细微裂痕、超级耐擦洗、超强抗碱、加倍防霉、墙面持久亮丽等五大功能，精选的218种立邦纯净色彩，帮助您随心营造纯净优雅的空间，是家居及商业空间新墙涂刷或旧墙翻新的理想选择。立邦“净味120”5合1，快速净味，120分满意

特点：超低气味，可弥盖细微裂痕；超级耐擦洗，超强抗碱，加倍防霉；持久亮丽，容易施工。

稀释：使用前应搅拌均匀为达到最佳涂刷效果，辊涂、刷涂时可根据实际情况使用不高于25% (体积比)的清水稀释（可根据施工手感酌情增减）若使用无气喷涂，可根据实际情况使用不高于10% (体积比)的清水稀释

干燥时间：7天/25℃；低温（不宜低于5℃）适当延长，以获得理想的漆膜效果

工具清洗：涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用清水清洗所有器具

施工温度：请不要在潮湿或寒冷的天气（气温低于5℃，相对湿度大于85%）情况下施工，否则不能达到预期的涂装效果

理论耗漆量：13-14平方米/升/单遍（干膜30微米计）因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同

重涂时间：（以干膜30微米，25-30℃计）表干：60分钟硬干：2小时重涂：至少间隔2小时

附注：储存：密闭存于0-35℃阴凉干燥处安全事项：请务必于使用前仔细阅读包装文字中的施工说明，以获得可靠和满意的涂装效果在开始操作和使用前尽量打开所有门窗，确保施工区域有足够的通风条件如是过敏性皮肤，请在使用中始终佩戴防护用具；如不慎沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。请不要让儿童或宠物进入施工区域，并将产品放置于接触不到的地方；如不慎沾染，立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。当涂料打翻外漏时，用沙或泥土覆盖后收集并合理处置，切勿把涂料倒入下水道或排水管。弃置涂料废物时应符合当地的环保标准（使用前请参阅产品安全技术说明书）

底材处理：

表面处理	新建墙面：清除表面灰尘、油腻和松散泥灰，如果有孔隙及时修补，确保墙面清洁干燥和平整。	重涂墙面：铲除旧墙面不牢固的漆膜，清除表面尘粉化物和杂质，批平打磨，清洗并彻底干燥。
表面状态	确保预涂基材表面湿度小于10%，pH值小于10。	预涂基材表面必须牢固、干燥、清洁、平整和无脱物质。

涂装体系及涂装遍数

为确保最佳的墙面涂装

"立邦漆竹炭超亚光净味五合一15L内墙乳胶漆墙面漆 立邦漆代理"的干燥时间为2（h），耐水性是强，产地为上海，外观是全新，断裂伸长率为858（%），表干时间是2（小时），耐洗擦性为30000（次），规格是15L，品牌为立邦漆，拉伸强度是1.3（Mpa），固体含量为30-40（%），储存期是60个月，每公斤涂刷面积(两遍)为5-8（m²），成膜物性质是无机，漆膜颜色为白色，稀释剂是水，功能为防腐，液态类型是水乳型