

低温热熔胶胶 低温热熔胶胶

产品名称	低温热熔胶胶 低温热熔胶胶
公司名称	天津市盛旺电子化工厂
价格	.00/个
规格参数	分类:低温热熔胶胶 品牌:天津盛鑫旺 型号:1020J
公司地址	红桥区丁字沽一号路新基业大厦A座1101
联系电话	86-02226550629 13032240765

产品详情

分类	低温热熔胶胶	品牌	天津盛鑫旺
型号	1020J	粘合材料	木材

类型低温热熔胶

用途用于木皮、三聚氰胺、pvc边条、abs边条等材料在硬木、刨花板或mdf板上的封边

技术指标

外观白色粒状固体

成分eva树脂

软化点 83 ± 5 (环球法)

粘度30000 cps (160)

使用参数

温度(车间、粘合材料) 15-30

基材含水率8 - 12 %

基材涂胶量300 -400 g/m²

适用机型小型国产手动封边机

操作温度140 -170 ，具体视机器、基材、环境等其他条件而定

稳定时间30分钟左右（至胶粘剂完全冷却）

操作提示

--使用的基材及封边条一定要厚度均匀，洁净无尘

--在正常使用温度下使用，一般需要30 – 40分钟预热盛胶槽，定时使用精确温度计测试使用温度，保证其

在正常操作温度下使用

--切勿超过230 ，否则长时间胶会变焦，在工作间隙时中，应将胶槽的温度降低30- 40

--检查涂胶量，保证涂胶均匀，对于基材多孔的材质可采取降低传送速度或增加涂胶量解决

--对于封边成品测试或进行下一工序之前，让封边品稳定至少30分钟

--工作中小剂量地添加热熔胶，避免大量的添加胶使胶槽不完全融胶，影响使用

--热熔胶槽须盖紧，以防杂物掉入影响胶的性能

--由于热熔胶使用时须加热，需穿戴个人防护用品

--建议“先进---先用”循环使用

清理

--每星期清洗一次盛胶槽

--清除胶槽里的胶后，投入一定量的石蜡，加温熔解，然后清除，重复多次

储存

须储存于35 以下，干燥、阴凉的地方，存储期为12月

标准包装

25kg/袋牛皮纸袋