

ZSQ-DC008济南真石漆/济南真石漆/济南仿石漆，七点真石漆

产品名称	ZSQ-DC008济南真石漆/济南真石漆/济南仿石漆，七点真石漆
公司名称	无锡七点建材有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	品牌:七点 表干时间:2 (小时) 耐洗擦性:1600 (次)
公司地址	无锡市锡山区新材料产业园 (东湖塘东清河村开发路)
联系电话	86-051088362222 15261535884

产品详情

七点真石漆说明

100%纯天然/不褪变色/超耐候、耐污性/使用年限15-20年

七点营销部咨询电话：15261535884

济南真石漆，济南仿石漆，济南仿真石漆，济南天然真石漆，济南真石漆厂家，济南岩片漆，济南岩片真石漆

产品编号：wqd-zsq-dc008产品

成分：高档耐候硅丙乳液/纯丙乳液、弹性乳液、天然彩砂、耐候色浆、进口助剂等耗漆量：理论值 5 - 6 公斤/ m² (真石漆) 理论值 2 - 3 公斤/ m² (质感涂料) 使用年限：10-15年执行标准：JG/T 24-2000《合成树脂砂壁状涂料》

技术说明：

真石漆的色彩是由天然石材组成的，优点是颜色不易褪色，但施工工艺很重要，很多因素都会影响整体效果，主要的因素如下：

(1) 真石漆的成份主要是天然石材，它对底材的遮盖率比较低，底材的颜色对真石漆的颜色影响较大，所以喷涂在不同颜色的基材面对涂层颜色有一定的影响。

(2) 基材的吸水率不同也会影响真石漆的颜色和光泽。因为真石漆里面含有胶粘树脂，树脂的性能对颜色有一定的影响！

施工流程：

- (1) 找平：用抗裂腻子批刮两遍并打磨平整，间隔 12 个小时；
- (2) 封底：用真石漆专用底漆滚涂一遍；常温干燥 24 小时以上，以美纹纸粘接后撕开无掉皮为准；
- (3) 弹线：用黑漆描线，线宽为 2 - 3 厘米；
- (4) 分格：用 pet 胶带贴分隔缝，一般为 0.8 - 1 厘米；
- (5) 喷涂真石漆：选用真石漆喷枪，空气压力控制 10 - 12 公斤，施工温度 10 摄氏度以上最优，厚度约 2-3mm，如需厚质可喷两道、三道，则间隔 0.5 小时。
- (6) 压平：在真石漆半干的时候采用胶辊，轻轻压平真石漆表面凸起的砂粒即可。注意用力不可太猛，否则会破坏漆膜，引起底部松动，严重时会造成附着力不良，真石漆脱落。
- (7) 撕开 pet 胶带，露出分格缝；若有缺陷可修补。
- (8) 表面防护：可选硅丙罩光漆（+光触媒抗污剂更好）对面层进行保护，提高耐久和耐污性。
- (9) 喷涂工法：一般采用划圈法，距离 30cm-40cm，以半径约 15cm 横向划圈喷涂，并不时上抖动喷枪，这样喷速度快而均匀，且易控制，如果采用一排一排的主式重叠喷涂，速度慢，上下交接处难控制均匀，将影响外观，造成涂料缺陷。

施工方案：

抗裂腻子+硅丙底漆+真石漆+罩光剂+光触媒（光触媒为选用产品，面层保护对真石漆耐候性起着决定性作用，由罩光漆和光触媒的双重防护，既耐久又耐污，为最佳方案）

产品特点：

真石漆相比普通的涂料具有更好的耐久性，防火、防水、耐酸碱、不易褪色等特点。能有效地阻止外界恶劣环境对建筑物侵蚀，延长建筑物的寿命，更能美化和提高装饰品位。

本文来源：<http://www.wxqidian.com/zhenshiqi/tianranchuncaizhenshiqi/10.html>

"ZSQ-DC008济南真石漆/济南真石漆厂家/济南仿石漆，七点真石漆"的施工性为优异，干燥时间 是24（h），理论使用年限为20（年），每公斤涂刷面积(两遍)是0.25（m²），储存期为18个月，耐水性是好，产地为无锡，成膜物性质是无机，表干时间为2（小时），耐洗擦性是1600（次），漆膜颜色为无，稀释剂是水溶性，品牌为七点，贸易属性是内贸，液态类型为水乳型