

PETG韩国SKK2012(太空包)代理商

产品名称	PETG韩国SKK2012(太空包)代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:韩国SK代理商 型号:K2012 产地:韩国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

商品描述

价格说明

联系我们

规格

K2012(太空包)

加工定制

否

产品规格

K2012(太空包)

特性级别

标准级

牌号

K2012(太空包)

销售方式

品牌经销

用途级别

通用级、电子电器部件、家电部件、电动工具配件

形态

颗粒

加工级别

注塑级

产品特性

PETG

是否进口

是

品名

PETG

可售卖地

全国

类型

标准料、

货号

韩国SK PETG K2012(太空包)

SKYGREEN K2012

Polyethylene Terephthalate Glycol Comonomer

SK Chemicals

产品说明：

SKYGREEN K2012是一种乙二醇改性 - 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PETG)材料。
该产品在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。 SKYGREEN K2012的主要特性为:阻燃/额定火焰。

物性信息：

基本性能	E215991-229326		
物理性能	额定值	单位制测试方法	1.27
吸水率 (24 hr)			0.20
Color b - Hunter 1			
硬度	额定值	单位制测试方法	116
机械性能	额定值	单位制测试方法	
屈服			53.0
断裂			26.0
伸长率 2			
屈服			5.0
断裂			70
弯曲模量			2150
弯曲强度 3			80.0

悬空梁能额定值强度制测试方法 90

热膨胀能额定值强度制测试方法

0.45 MPa, 未退火 74.0

1.8 MPa, 未退火 70.0

维卡软化温度 83.0

表面电阻率定值单位制测试方法 1.0E+16

体积电阻率 1.0E+15

介电强度 5 16

介电常数

1 kHz 2.60

1 MHz 2.40

耗散因数

1 kHz		5.0E-3
-------	--	--------

1 MHz		0.023
-------	--	-------

可燃性等级
~~可燃性等级~~ 单位制测试方法

1.00 mm		HB
---------	--	----

1.50 mm		HB
---------	--	----

3.00 mm		V-2
---------	--	-----

光泽度
~~光泽度~~ (额定值) 单位制测试方法

159

折射率		1.570
-----	--	-------

透射率		89.0
-----	--	------

雾度		< 1.0
----	--	-------