

POLYLAC ABS PA-747S 挤出成型 高强度 高冲击 玩具配件塑料粒

产品名称	POLYLAC ABS PA-747S 挤出成型 高强度 高冲击 玩具配件塑料粒
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	ABS:挤出成型 PA-747:高强度 高冲击 台湾奇美:玩具配件塑料粒
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

abs747s性能奇美747s性能ABS747热变形温度ABS757热变形温度

奇美PA747S冲击多少abs747物性表奇美747s物理性能

POLYLAC/PA-709S 奇美实业 (CHI MEI) ABS

POLYLAC/PA-717C 奇美实业 (CHI MEI) ABS

POLYLAC/PA-727 奇美实业 (CHI MEI) ABS

POLYLAC/PA-737 奇美实业 (CHI MEI) ABS

POLYLAC/PA-747 奇美实业 (CHI MEI) ABS

POLYLAC/PA-747S 奇美实业 (CHI MEI) ABS

POLYLAC/PA-757 奇美实业 (CHI MEI) ABS

POLYLAC/PA-757F 奇美镇江 (CHI MEI) ABS

POLYLAC/PA-758 奇美实业 (CHI MEI) MABS

POLYLAC/PA-758R 奇美实业 (CHI MEI) MABS

WONDERLITE/PC-122 奇美实业 (CHI MEI) PC(聚碳酸酯)

WONDERLOY/PC-550K 奇美镇江 (CHI MEI) PC/ABS

POLYREX/PG-33 奇美镇江 (CHI MEI) GPPS

POLYLAC/PA-749SK 奇美镇江 (CHI MEI) ABS

POLYLAC/PA-757K 奇美镇江 (CHI MEI) ABS

POLYLAC/PA-707K 奇美镇江 (CHI MEI) ABS

POLYLAC/PA-765A 奇美实业 (CHI MEI) ABS

POLYLAC/PA-764G 奇美实业 (CHI MEI) ABS

POLYLAC/PA-765 奇美实业 (CHI MEI) ABS

POLYLAC/PA-765B 奇美实业 (CHI MEI) ABS

产品简述

加工级别 注塑级,挤出级 特性级别 高强度,高流动,高抗冲,高刚性 用途级别 通用级,管材级,电子电器部件,板材级

备注

高强度 押出/射出并用,适用于冰箱板材。

详细数据订购指南

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位

物理性能 熔体流动速率 220 × 10kg ASTM D-1238 7.5 g/10min

比重 ASTM D-792 1.03 23/23

熔体流动速率 200 × 5kg ASTM D-1238 0.7 g/10min

机械性能 弯曲强度 ASTM D-790 620 Kg/cm²

IZOD冲击强度 1/4" ASTM D-256 6.5 ft.lb/in

洛氏硬度 ASTM D-785 102 R

引张强度 ASTM D-638 5530 lb/in²

IZOD冲击强度 1/8" ASTM D-256 40 kg.cm/cm

弯曲强度 ASTM D-790 8800 lb/in²

弯曲弹性率 ASTM D-790 3.0×10^5 lb/in²

引张强度 ASTM D-638 390 Kg/cm²

弯曲弹性率 ASTM D-790 2.1×10^4 Kg/cm²

伸长率 ASTM D-638 40 %

IZOD冲击强度 1/4" ASTM D-256 35 kg.cm/cm

IZOD冲击强度 1/8" ASTM D-256 7.5 ft.lb/in

热性能 维卡软化点 ASTM D-1525 103

热变形温度 ASTM D-648 87(189)

燃烧性 File No. E56070 UL&C-UL - 1/16"HB

维卡软化点 ASTM D-1525 217

热变形温度 ASTM D-64897(206)