

PC+ABS金发科技 JH960-HT08 注塑级 无卤阻燃 高耐热级

产品名称	PC+ABS金发科技 JH960-HT08 注塑级 无卤阻燃 高耐热级
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	品牌:PC+ABS注塑级 无卤阻燃 高耐热级 型号:JH960-HT08 产地:金发科技
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

广州金发科技PC/ABS 一览表 详细物性参数 欢迎咨询！

产品 通用符号

Kingfa JH950-402 PC+ABS

Kingfa JH950-702 PC+ABS

Kingfa JH960-6100 PC+ABS

Kingfa JH960-6111 PC+ABS

Kingfa JH960-6200 PC+ABS

Kingfa JH960-6210 PC+ABS

Kingfa JH960-6215 PC+ABS

Kingfa JH960-6220 PC+ABS

Kingfa JH960-6300 HF PC+ABS

Kingfa JH960-6300 HG PC+ABS

Kingfa JH960-6300 LT PC+ABS

Kingfa JH960-6300 UV PC+ABS

Kingfa JH960-6300 PC+ABS

Kingfa JH960-6900 PC+ABS

Kingfa JH960-7600 PC+ABS

Kingfa JH960-HT07 PC+ABS

Kingfa JH960-HT08 PC+ABS

Kingfa JH960-HT09 PC+ABS

Kingfa JH960-HT10 PC+ABS

Kingfa JH960-HT11 PC+ABS

Kingfa JH-R0G15 PC+ABS

Kingfa JH-R0G20 PC+ABS

Kingfa JH-R0G30 PC+ABS

Kingfa JH-R0G40 PC+ABS

Kingfa JH-R2G10 PC+ABS

Kingfa JH-R2G15 PC+ABS

Kingfa JH-R2G20 PC+ABS

Kingfa JH-R2G30 PC+ABS

Kingfa JH-R2G40 PC+ABS

金发 JH960-HT08

PC/ABS

金发科技(Kingfa)

产品描述

阻燃 PC/ABS 合金

主要特征:

- 无卤阻燃 V-0
- 优异的机械性能
- 高耐热
- 耐化学药品

主要应用:

- 注塑成型
- 电子电器产品
- 电动工具

属性资料供应商

分享到

基本信息

原厂资料

物性表(中英文)

产品特性 耐热阻燃无卤耐化学性

成型方式 注塑

技术参数

物理性能 值/单位 测试标准 测试条件

密度

1.19 g/cm ASTM D792

23

熔体质量流动速率(MFR)

260 ° C/2.16 kg

18 g/10min ASTM D1238

收缩率

-

0.4~0.6 % ASTM D 955

23

机械性能 值/单位 测试标准 测试条件

拉伸强度

-

60 Mpa ASTM D 638

50mm/min

拉伸延伸率

断裂(brk)

50 % ASTM D638

50mm/min

弯曲强度

-

90 Mpa ASTM D790

2mm/min

弯曲模量

2500 Mpa ASTM D790

2mm/min

冲击性能 值/单位 测试标准 测试条件

悬臂梁缺口(Izod Notched)

23 (73)

550 J/m ASTM D256

3.2mm

热学性能 值/单位 测试标准 测试条件

热变形温度(HDT)

1.8 Mpa (264 psi) (18.6kg/cm)

93 ° C ASTM D648

6.4mm

燃烧性能 值/单位 测试标准 测试条件

UL 防火等级

V-0

1.5 mm UL94

5VB

1.5 mm UL94

电学性能 值/单位 测试标准 测试条件

表面电阻率

1.0E+16 Ohm ASTM D257

绝缘强度

28 kV/mm ASTM D149

1.6mm