

大巨龙塑胶地板厂家 南京世宽装饰 南京塑胶地板

产品名称	大巨龙塑胶地板厂家 南京世宽装饰 南京塑胶地板
公司名称	南京世宽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号
联系电话	13805153815 13805153815

产品详情

验收标准一、表面性能:

- 1、环境温度为25 时，施工后2-3天应达到实干，即硬度达到完成固化的80%左右;
- 2、表面不能出现发粘现象;
- 3、气泡:平涂型、砂浆型无气泡，自流平允许1个小气泡/10平方米;
- 4、流平性好，无镘刀痕，大面积接口处基本平整;
- 5、无浮色发花，颜色均匀一致，大面积接口处允许有极不明显的色差;
- 6、无粗杂质，南京塑胶地板，但允许有空气中的浮尘掉落在造成的很小缺陷;
- 7、地坪表面应平整平滑，光泽度应达到设计要求(高光泽 90、有光 70、半光50~70)，平涂型为有光、水性为半光~无光;
- 8、桔皮、砂浆防滑面效果应很明显。

环氧树脂薄涂地坪

适用范围:

要求防尘的电子厂、食品厂、精密部件厂、GMP制药厂、制衣厂、纺织厂、化妆品厂的车间、仓库地坪

的普通净化。

性能特点:

- 1.改性溶剂型环氧树脂材料，收缩率小，制成品表面无缝，大巨龙塑胶地板厂商，平整度一般，有一定韧性；
- 2.防尘、防水、耐磨、耐弱酸、耐弱碱、耐机械油腐蚀；
- 3.附着力强、耐老化、耐擦洗、不龟裂；
- 4.颜色任选、靓丽美观、易清洗、以维护。

车库坡道防滑面层的地坪涂料施工做法

基本做法：采用混凝土地面硬化剂来提高坡道面层的耐磨性；采用防滑槽橡胶圈定位模板来放置橡胶圈，因而施工效率与防滑槽位置的准确性均有较大的提高。

其工艺操作要点如下:

(1)清理基层。

(2)弹线先弹设混凝土道牙标高控制线，大巨龙塑胶地板厂家，然后用C30混凝土铺砌道牙，道牙与道牙之间缝隙控制在15mm左右，用1÷2水泥砂浆填实。道牙铺设完毕且坐浆用混凝土达到一定强度后，再在道牙上弹出坡道面层混凝土标高控制线和防滑圈位置线。

(3)绑扎钢筋坡道面层混凝土内配置 $8@200\text{mm}$ 双层双向钢筋，下层钢筋设砂浆垫块并绑扎牢固，两层钢筋之间设 $<16\text{mm}$ 的马凳筋，间距 $600\sim 900\text{mm}$ ，呈梅花形布置。

(4)施工缝留设坡道面层混凝土分段浇筑，每20m留设1道施工缝。

(5)混凝土浇筑面层混凝土强度等级为C30，石子粒径 $5\sim 20\text{mm}$ ，坍落度控制在 $10\sim 14\text{cm}$ 。混凝土浇筑时使用振捣器振实，并用长刮尺找平，用木抹子搓平提浆。(6)第一次撒布硬化剂混凝土搓平提浆后和初凝之前开始撒布，用量为总量的 $2/3$ ，撒布要力求均匀，不均匀处用扫帚扫匀。

(7)防滑槽橡胶圈放置先将防滑槽橡胶圈定位模板按道牙上的弹线位置予以固定，再把防滑槽橡胶圈通过模板上的预留孔依次压入混凝土内，待一块模板的预留孔压满橡胶圈后，取出模板，大巨龙塑胶地板价格，移至下一段使用。

(8)第二次撒布硬化剂撒布用量为总量的 $2/3$ ，硬化剂完全吸水后用木抹子搓平压实，然后用铁抹子分3遍压光提浆，后用塑料扫帚将混凝土表面扫毛。(9)橡胶圈在混凝土终凝前取出，以混凝土不塌边、不掉角为度。

(10)混凝土固化12h后，在其表面涂刷养护剂，养护时间不少于7d。养护期间要设置栏杆封闭，并派专人值守，禁止上人、走车。

大巨龙塑胶地板厂家-南京世宽装饰(在线咨询)-南京塑胶地板由南京世宽装饰工程有限公司提供。南京世

宽装饰工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！