

# ABS+PMMA韩三星第一毛织（乐天）BF-0370 K21294 代理商

产品名称	ABS+PMMA韩三星第一毛织（乐天）BF-0370 K21294 代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

## 产品详情

特性级别：标准级III

型号：BF-0370 BK

品牌：韩三星第一毛织（乐天）

外形尺寸：25KG

货号：BF-0370 BK

加工级别：注塑级III

产品用途：塑胶制品

生产企业：韩三星第一毛织（乐天）

用途级别：通用级III电动工具配件III

牌号：BF-0370 BK

是否进口：是

**品种:\* | BF-0370 BK**

生产企业:韩三星 第一毛织(乐天)

规格用途

规格级别

耐刮擦性

外观颜色

该料用途

备注说明

技术参数

性能项目

试验条件[状态]

测试方法

测试数据

物理性能

SpecificGravity(Natural)

ASTMD792

1.11

物理性能

密度(本色)

ISO1183

1.11

物理性能

熔流率(熔体流动速率)(220 ° C/10.0kg)

ASTMD1238

13

物理性能

熔流率(熔体流动速率)(220 ° C/10.0kg)

ISO1133

13

物理性能

收缩率-流动(3.20mm)

ASTMD955

0.35to0.43

物理性能

MoldingShrinkage-AcrossFlow(3.20mm)

ASTMD955

0.37to0.45

物理性能

收缩率 横向流量:3.20mm

ISO2577

0.37to0.45

物理性能

收缩率 流量:3.20mm

ISO2577

0.35to0.43

机械性能

拉伸模量2

ASTMD638

2500

机械性能	拉伸模量	ISO527-2/50	2600
机械性能	抗张强度2(屈服)	ASTMD638	51.0
机械性能	拉伸应力(屈服)	ISO527-2/50	55.0
机械性能	抗张强度2(断裂)	ASTMD638	34.0
机械性能	拉伸应力(断裂)	ISO527-2/50	40.0
机械性能	伸长率2(断裂)	ASTMD638	25
机械性能	拉伸应变(断裂)	ISO527-2/50	20
机械性能	弯曲模量3	ASTMD790	2600
机械性能	弯曲模量4	ISO178	2800
机械性能	弯曲强度3	ASTMD790	74.0
机械性能	弯曲应力4	ISO178	85.0
冲击性能	CharpyNotchedImp actStrength5(23 ° C)	ISO179/1eA	8.0
冲击性能	悬壁梁缺口冲击强度 23 ° C,3.18mm	ASTMD256	110
冲击性能	悬壁梁缺口冲击强度 23 ° C,6.35mm	ASTMD256	98
冲击性能	悬壁梁缺口冲击强度5(23 ° C)	ISO180/1A	7.0
硬度	洛氏硬度(R级)	ASTMD785	116
硬度	洛氏硬度(R级)	ISO2039-2	116
硬度	PencilHardness6	JISK5401	H

热性能	载荷下热变形温度 (0.45MPa,未退火,6.40mm)	ASTMD648	98.0
热性能	HeatDeflectionTemperature(0.45MPa,Unannealed,4.00mm)	ISO75-2/B	91.0
热性能	载荷下热变形温度 (1.8MPa,未退火,6.40mm)	ASTMD648	92.0
热性能	HeatDeflectionTemperature(1.8MPa,Unannealed,4.00mm)	ISO75-2/A	78.0
热性能	维卡软化温度	ISO306/B50	100
可燃性	UL阻燃等级(1.5到3.0mm)	UL94	HB