

苏州碎石卵石检测 压碎值检测 岩石硬度测试

产品名称	苏州碎石卵石检测 压碎值检测 岩石硬度测试
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务内容:一站式检测分析测试服务 检测类型:第三方检测公司 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

建筑工程材料检测（建筑钢材、砼、砂、石、水泥等常规材料），广东华谨检测中心是一家建筑材料检测quanwei第三方机构，可提供建筑钢材检测，建筑水泥砂石检测，砼块检测，建筑水泥检测等，欢迎来电详询合作！

1. 砂：

1、执行标准：JGJGB/Tnbsp;

2、检验批次：应以在施工现场堆放的同产地，同规格分批验收，以400立方米或600吨为一验收批，小型工具（如拖拉机）以200m3或300t为一检验批，不足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少，且随进随用者，当质量比较稳定时，可以一个月为一周期以400立方米或600吨为一检验批，不足者亦为一个批次进行抽检。每次从8个不同部位，取样40kg。

2. 二、卵石(碎石)：

1、执行标准：JGJGB/T

2、检验批次：应以在施工现场堆放的同产地，同规格分批验收，以400立方米或600吨为一验收批，不足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少，且随进随用者，当质量比较稳定时，可以一个月为一周期以400立方米或600吨为一检验批，不足者亦为一个批次进行抽检。每次从16个不同部位，取样60kg。 ngb2132sdf

3、混凝土试块：

1、执行标准：GB/TGB/T检验批次：

(1) 砼试样应在浇筑地点随机取样

- a、每拌制100盘但不超过100立方米的同配合比砼，其取样不少于一次
 - b、每工作班拌制的同配合比砼，不足100盘和100m³时取样不少于一次。
 - c、当一次连续浇筑的同配合比砼超过1000m³时，每200m³取样不应少于一次。
- (2) 对于现浇砼：

- a、每一班浇楼层同配合比砼其取样不少于一次
- b、同一单位工程每一验收项目中同配合比砼其取样不少于一次，每组为3块

4、砂浆试块：

1、执行标准：JGJ/T

2、检验批次：每一楼层或每250立方米砌体中各种强度等级的砂浆，取样不少于一次；每台搅拌机搅拌的砂浆取样不少于一次；每一工作班取样不少于一次；当砂浆强度等级或配合比有变更时，还应另作试块。每次取样标养试块至少留置一组，同条件养护试块由施工情况确定

5、烧结普通砖：

1、执行标准：GB

2、检验批次：每3.5万-15万块同一强度等级，同一生产工艺烧结普通砖为一验收批，不足3.5万块亦按一批计。进入现场同一生产工艺，同一强度等级，同规格烧结普通砖，不超过15万为一批次进行检验。在施工现场采用随机抽样，抽烧结普通砖样50块。

1、执行标准：GB

2、检验批次：每5万块砖为一验收批，不足5万块亦按一批计。进入现场同一生产工艺，同一强度等级，同规格烧结多孔砖，不超过5万为一批次进行检验。在施工现场采用随机抽样，抽砖样50块。

7、烧结空心砖：

1、执行标准：GB

2、检验批次：每3万块为一验收批，不足3万块亦按一批计。进入现场同一生产工艺，同一强度等级，同规格烧结空心砖，不超过3万为一批次进行检验。在施工现场采用随机抽样抽烧结空心砖样50块。

8、水泥：

1、执行标准：GB
检验批次：水泥出厂编号按水泥厂年生产能力规定10万吨以上30万吨以下，不超过400吨为一检验批。水泥出厂编号按水泥厂年生产能力规定10万吨以下，不超过200吨为一检验批。不足200吨为一检验批，对于连续进场，按3个月内累计计算不超过400T为一验收批。取样要有代表性，可连续取亦可从20个以上的不同部位取等量的样品总量至少12kg
3、取样要求：依据标准GB对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月（快硬硅酸盐水泥超过1个月）时，应进行复检。同一厂家同一等级同一品种，同一批号且连续进场的水泥袋装不超过200t为一批，散装不超过500t为一批，每批抽样不少于一次。

9. 蒸压加气砌块：

1、执行标准:GB

2、检验批次：同品种，同规格、同等级的砌块，以10000块为一批，不足10000块亦为一批。在受检验批产品中，随机抽取80块砌块，进行尺寸偏差和外观检验。从外观与尺寸偏差检验合格的砌块中，随机抽取15块制作试件；干体积密度、和抗压强度3组9块干燥收缩3组9块。抗冻性3组9块。导热系数1组2块。

10混凝土路面砖：

1、执行标准：JC/T

2、验收批次：每批路面砖应为同品种，同一类别，同一规格、同一等级，每20000块为一批，不足20000块亦按一批计；超过20000块，批量由供需双方商定。力学性能检验的试件，按随机抽取法抽取10块。

11、轻集料砌小型空心砌块： 1、执行标准：GB/T

2、验收批次：砌块按密度等级和强度等级分批验收。以用同一品种轻集料配制成的相同密度等级，相同强度等级，质量等级和同一生产工艺制成的10000块轻集料砌小型砌块为一批，每月生产的砌块数不足10000块者亦为一批论。抗压强度：5块；表观密度、吸水率和相对含水率3块。 12、天然石材：