

朗盛PBT一级代理商（无卤阻燃）

产品名称	朗盛PBT一级代理商（无卤阻燃）
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	23.50/公斤
规格参数	朗盛:材料商 德国朗盛:批发价 无锡朗盛:一手货源
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

产品详情

长期销售PBT德国朗盛一级授权代理商 经销商 原材料哪里有卖 厂家 供应商？多少钱一吨？加纤 纯树脂 黑色 本色 透明 价格 硬度 增韧 耐高温 防火 阻燃 物性 型号 注塑 挤出 所有塑料原料都可免费提供报价，免费试样（包退换）

注塑成型的工艺条件：

1. 干燥：注塑前要进行干燥、要将水分含量控制在0.02%以下。采用热风循环干燥时，当温度为105、120 或140 时，所对应的时间不超过6小时、4小时、2小时。料层厚度低于30mm。
2. 回收利用：如果混有阻燃剂，允许不超过10%回料加入，前提是预烘干过和没有热降解；不含阻燃剂的材料可加入20%回料。
3. 热稳定性：PBT的停机时间在30min以内，可将温度降到200 时停机。
4. 注射机台：通用机台均可使用。
5. 料筒容量：一次注射量为料筒容量的35-65%。
6. 喷嘴与闭锁系统：应选用自锁式喷嘴，并带有加热控温装置。
7. 螺杆：应选用渐变型三段螺杆，长径比为15-20:1，压缩比为2.5-3.0:1。 8. 料筒温度：250-270 。
9. 模具温度：40-80 。

10. 注射压力：100-140MPa (1000-1400bar)。

11. 注射速度：中速至快速。

12. 背压：5-10MPa (50-100bar)。

13. 螺杆转速：100-150rpm。

14. 成型收缩率：很大程度取决于模具温度，模具温度越高，收缩程度越大；收缩率

1.4-2.0%，或加入30%玻璃纤维使收缩率至0.4-0.6%。

15. 二次加工：PBT可以进行涂装、粘结、超声波熔接、攻丝及其它机械加工等多种二

次加工。一般情况下不需要进行后处理，必要时在120 时处理1-2小时。模具设计

1. 钢材：建议使用Stavax，SKD - 11，XW - 10，NAK - 55，ImpaxS50C。 2. 流道：建议使用圆形流道以增加压力的传递（经验公式：流道直径=塑件厚度+1.5mm）。也可以使用热流道，但要注意防止材料的渗漏和降解。

3. 浇口：可以使用各种型式的浇口。浇口直径应该在0.8-1.0T之间，这里T是塑件厚度。如果是潜入式浇口，建议最小直径为0.75mm。浇口处有热流道，温度必须死循环控制。

4. 拔模斜度：由于复合品级的成型收缩率小，所以在容许范围内，要尽可能大地增加斜度。建议至少取1/2-1°的斜度。

5. 排气口：排气槽深度为0.01-0.03mm。

应用

1. 汽车工业：分配器、车体部件、点火器线圈骨架、绝缘盖、排气系统零部件、摩托车点火器等。

2. 电子电气：电视机的偏转线圈，显像管和电位器支架，伴音输出变压器骨架，适配器骨架，开关接插件、电风扇、电冰箱、洗衣机电机端盖、轴套等。

3. 家用电器：食品加工刀片、真空吸尘器组件、电风扇、吹风机壳体、咖啡器皿等。 4.

机械工业：运输机械零件，缝纫机和纺织机械零件、电动工具零件、屏蔽套等。 5.

医疗工业：一般不作医疗设备的用途。

聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）

基本介绍

聚对苯二甲酸丁二酯（PBT）是一种乳白色、从半透明到不透明的结晶型热塑性聚合物，和聚碳酸酯(PC)一样，是一种结晶、线型饱和聚酯。也是一种综合性能优良的工程塑料。

聚对苯二甲酸丁二酯树脂无味、无毒；有优良的强韧性、耐疲劳性、耐磨性，摩擦系数小，尺寸稳定性好，但对缺口敏感性大；能缓慢燃烧，电性能好，耐电弧性好，但体积电阻、高频介电损耗大；耐热水、酸和油类，但不耐强酸、强碱及苯酚类化合物；熔料黏度低，成型性好，但收缩率大。聚对苯二甲酸丁二酯的性能参数见下表。

聚对苯二甲酸丁二酯性能

现货供应PBT德国朗盛B1305 注塑级

现货供应PBT德国朗盛B1501 食品级

现货供应PBT德国朗盛B1505 挤出注塑级

现货供应PBT德国朗盛B2505 防火级

现货供应PBT德国朗盛B3215 玻纤增强10%

现货供应PBT德国朗盛B3225 玻纤增强20%

现货供应PBT德国朗盛B3235 玻纤增强30%

现货供应PBT德国朗盛B4215 玻纤增强12%防火级

现货供应PBT德国朗盛B4225 玻纤增强20%防火级

现货供应PBT德国朗盛B4235 玻纤增强30%防火级

现货供应PBT德国朗盛B7616 玻纤增强15%低翘曲级

聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)