

纺织品助剂尼龙亲水硅油

产品名称	纺织品助剂尼龙亲水硅油
公司名称	东莞宝丽美化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:高宝硅油 型号:GB-HQ133 产地:东莞
公司地址	中国广东东莞市东莞常平镇土塘工业区
联系电话	0769-86290888 18002651889

产品详情

主要成分

嵌段型氨基聚醚改性聚硅氧烷

技术指标

外观：微黄透明低粘液体

含量：72±2.5%

离子性：弱阳离子

性能与特点

嵌段类亲水高浓原油，为硅氧烷，多胺、聚醚三元嵌段共聚物，克服了普通氨基硅油稳定性差，不亲水，不可复染的缺点；

乳液手感蓬松度，兼备突出软度，亲水性能突出，在常见织物上可达到瞬亲；

极低黄变性，对白度及色光影响小，并具有良好的耐热性，耐碱性，耐剪切性。

适用范围

特别适用于尼龙及其混纺织物的亲水手感整理，手感蓬松带软，亲肤细腻，并可达到瞬间吸水的效果。

也可用于其他纤维的瞬间超亲水后整理加工。

稀释方法

GB-HQ133 是可自乳化嵌段类亲水原油，可直接缓慢加水至指定浓度，建议 1 开 4 以上使用。也可加入 5~10%左右的乳化剂得到更经济和稳定的效果。

乳化示例

1: 在普通搅拌釜内，投入 200Kg HQ133，边搅拌边加入纯水 800Kg，用时 90 分钟以上充分搅拌均匀，即得 20%含量的近透明乳液。

乳化示例 2: 在普通搅拌釜内，先加入 20Kg 非离子乳化剂(如 BASF Lutensol TO-7)，再加入 200Kg HQ133，搅拌 15 分钟，再一边搅拌一边慢慢加入混有 1Kg 冰醋酸的纯水 100Kg，再用时 1 小时慢慢加入 680Kg 纯水，即得 20%含量的透明乳液。

使用方法(以 20%含量乳液为例)

浸轧法：20 ~ 60g/L 工艺：一浸一轧或二浸二轧，带液率 70~90% 定型 150~180 *30~90 秒

浸渍法：0.5 ~ 4.0% (o.w.f) 30~40 *15~30 分钟

注：以上工艺仅供参考，具体工艺需根据布种和设备等因素而定。

贮存及包装

贮存期：置于阴凉处，保存六个月

包装：120kg 塑料桶