

PC 韩国LG 1301V-10 透明级 高冲击 阻燃V2 聚碳酸酯原料

产品名称	PC 韩国LG 1301V-10 透明级 高冲击 阻燃V2 聚碳酸酯原料
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	PC:透明级 高冲击 1301V-:阻燃V2 韩国LG:聚碳酸酯原料
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

1.华韵塑胶原料：型号：PC 1200-03

性能：耐候性，紫外线稳定，没有脱模剂，介质粘度。

23.华韵塑胶原料：型号：PC 1302EP-30

性能：耐候性，紫外线稳定，没有脱模剂，低粘度。

24.华韵塑胶原料：型号：PC 1302UV-08

性能：耐候性，紫外线稳定，没有脱模剂，0%透光率在紫外线波长低于400海里。

25.华韵塑胶原料：型号：PC 1303-07

性能：耐候性，紫外线稳定，良好的脱模剂，介质粘度。

26.华韵塑胶原料：型号：PC 1303-10

性能：耐候性，紫外线稳定，良好的脱模剂，介质粘度。

27.华韵塑胶原料：型号：PC 1303 - 15

性能：耐候性，紫外线稳定，良好的脱模剂，低粘度。

28.华韵塑胶原料：型号：PC 1303AH-10

性能：耐候性，紫外线稳定，良好的脱模剂，介质粘度。

29.华韵塑胶原料：型号：PC 1303AH-15

性能：耐候性，紫外线稳定，良好的脱模剂，低粘度。

30.华韵塑胶原料：型号：PC 1303EP-22

性能：耐候性，紫外线稳定，良好的脱模剂，低粘度。

31.华韵塑胶原料：型号：PC 1320C-07

性能：耐候性，高浓缩的紫外线吸收器分数紫外线层或母料。

32.华韵塑胶原料：型号：PC 1301EP22

性能：UL94 V2@1.5mm & 3.0mm，良好的脱模，低粘度。

33.华韵塑胶原料：型号：PC 1301EP30

性能：UL94 V2@1.5mm & 3.0mm，良好的脱模，低粘度。

34.华韵塑胶原料：型号：PC 1301V-10

性能：UL94 V2@1.5mm & 3.0mm，良好的脱模，介质粘度。

熔融粘度较高粘度对温度的依存性较大粘度对压力的依附性较小卡帝德生产的PC材料因为独有特性中熔融粘度较高，比其它常用塑胶需要胶高的成型温度，它的粘度对温度的依存性较大，所以要使其流动性好就必须加高料温；而它的粘度对压力的依附性较小，所以靠增加压力来改善其流动性并非上策。原料温度C料的成型温度一般设定在260 ---310 ，有添加剥纤的则要高30 左右，根据成品的厚薄，胶位流动的距离，形状是否复杂及成品重量来设定；PC材料约在330 时开始氧化，在高温熔融胶料含有0.02%以上水份时，易使产品有料花现象而影响外观及容易脆性破坏而影响冲击强度所以原料必须彻底进彻底的烘干，一般120度烘干3小时，模具温度：PC材料注塑模熔融度高，冷却固化快的材料，所以如模温太低会造成熔融原料结合强度降低和产品表面不够光泽等缺陷特别是胶位薄且面积大的产品会严重影响填充流动；一般模温保持在60 --95 之间，加玻纤则在95 --120 之间较合适。射出压力：PC料流动性较差，需要比较高的射出压力，但是压力过大又易造成成品内部压力残留现象使之变形，龟裂等不良，因此需利用料温，模温升高及加快射胶速度来降低射胶压力。