

# 批发供应63/37中煜锡膏 焊锡膏 含铅锡膏

产品名称	批发供应63/37中煜锡膏 焊锡膏 含铅锡膏
公司名称	深圳市中煜云锡科技有限公司
价格	70.00/个
规格参数	品牌:中煜牌 型号:zy601-3 加工定制:是
公司地址	深圳市宝安区西乡街道劳动社区海城新村二区7号104（办公场所）
联系电话	0755-29558611 13713877552

## 产品详情

### 高温无铅锡膏产品说明书

型号:zy-601      合金 : sn63p37

### 回流曲线图及工艺参数

#### 工艺参数及要求：

- 1、 推荐使用线性回流曲线，不建议使用非线性回流曲线。
- 2、 预热段：从室温30 升温至140 ，升温速率控制在1.0-1.2 /秒之间，尤其是从30至100 ，升温速率最好控制在0.8-1.0 /秒之间。
- 3、 恒温段：从140 至183 （熔点），时间要控制在50-90秒之间，尤其不要超过100秒，否则会影响可焊性，可能会导致出现焊接不良（如虚焊等）的增多，或者可能会出现焊剂过多地堆积在焊点表面而造成焊点暗淡无光泽。

4、回流段：183 以上的焊接时间控制在60-90秒，最好不应少于60秒，其中 200 的时间应不少于40-60秒，而且峰值温度应不低于210-220 ，否则，会因熔融时间过短或温度过低而导致焊接不良或上锡不饱满。

## 物质安全资料表

material safety data sheet

化学制品型号：zy-601

助焊剂类型：rma

## 材料成份和含量

## 2、物理化学特性

## 健康急救措施

3 紧急处理急救措施1、皮肤接触时，可用清水少肥皂清洗

2、不慎触及眼睛，可用清水冲洗15分钟并送医院处理

3、吞食时，可喝1-2杯清水或稀牛奶，并诱发呕吐和送医。

## 4化学反应特性

安定性

安定

应避免之状况

避免阳光直射或高热，避免接触水汽、酸碱。

有害之聚合物 无。

分解燃烧 超过140 有毒性

不相容物 避免与水汽、酸碱或氧化性东西接触。

## 5、暴露预防措施

?

"低价批发供应63/37【中煜】锡膏 焊锡膏 含铅锡膏"的粘度为220 (Pa · S) , 合金组份是锡铅合金, 加工定制为是, 颗粒度是25-45 (um) , 类型为有铅, 型号是ZY601-3, 规格为Sn63Pb37, 品牌是中煜牌, 清洗角度为免洗, 活性是0.2-0.5, 属性为属性值, 熔点是183