

1.4845不锈钢抗拉强度标准

产品名称	1.4845不锈钢抗拉强度标准
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

上海威力集团销售欧洲合金特种钢的公司。我们有四个主要产品，合金钢圆棒，带材，扁棒和方棒。我们库存中的所有材料均为欧洲材料，您可以从我们公司提供每种材料的证明。没有单一的材料没有其证明，因此我们公司的所有材料都是100 %欧洲产品，所有材料都是100 %密封材料；在威力仓库，有四种主要产品。我们在库存中保留不锈钢圆棒，六角棒，扁钢和方棒，我们在这些材料中拥有欧洲大的材料范围。我们公司有超过850种不同的产品，有20多种不同的合金特种钢。

一、1.4845介绍：1.4845属高镍奥氏体不锈钢，耐蚀性能比304好，但实际多作耐热钢使用。可承受980度以下反复加热。二、1.4845应用和特性：1.4845用于耐蚀部件又可作为耐热钢使用。如炉用部件和汽车排汽装置。三、1.4845相近牌号：国标数字名称 国标新名称 国标旧名称 日本JIS 美标ASTM S31008 06Cr25Ni20 0Cr25Ni20 sus310S S31008，2520美标UNS 美标SAE 德标DIN 欧洲EN 其它310S 303 10s 1.4845 X12CrNi25-21 四、1.4845化学成分：碳C 硅Si 锰Mn 磷P 硫S 铬Cr 0.08 1.50 2.00 0.045 0.03 24.0~26.0 镍Ni 钼Mo 氮N 铜Cu 铁Fe 铌Nb 19.00~22.00 ~~~~ ~硼B 钛Ti： 铝Al 钒V 钨W 铈Ce ~~~~~ 五、1.4845材质规格：热轧棒15~100mm，锻制棒：100mm~350mm，冷扎薄板0.05mm-4.0mm，热轧板：4mm~14mm，带2mm-10mm，各尺寸规格锻件锻件，库存个别不定尺等。六、1.4845物理性能：熔点/ 比热容/kg/(kg.k) 100~900 热导率/w/(m.k) 100~500 线胀系数/(10⁻⁶/k) 100~500 电阻率/(.mm²/m) 20 纵向性模量/GPa 20 1397~1453 0.5 16.3~21.5 14.4~17.5 0.78 200 密度g/cm 硬度HBW 硬度HRB 磁性 7.98 固溶187 无 七、1.4845力学性能：热处理加热温度0/ °C 加热方式 抗拉强度RM/MPa 延伸强度Rp0.2/MPa 延伸率A/% 断面收Z/% 1030~1180 快冷 520 205 40 50 八、1.4845交货状态：1.4845棒材切削加工固溶处理，热压力加工不固溶处理，板材固溶suan洗。

1.4845不锈钢的表面状态 热轧1U热轧,未热处理,未除yang化皮,覆盖轧制yang化皮,适合再加工的产品,如再压钢带,1C热轧,热处理,未除yang化皮,覆盖轧制yang化皮,适合于将要除yang化皮的部件,或者随后生产或者耐热机加工用途产品,1E热轧,热处理,机械除yang化皮,无yang化皮,机械除yang化皮方fa,如粗研磨或抛丸取决于不锈钢的种类和产品,其余有生产者自主决定,1D热轧,热处理,suan洗,无yang化皮,通常jue大部分钢种的标准,保证好的耐腐蚀性进一步加工普通的表面,可以对表面进行研磨,没有2D或2B光滑,2H加工硬化,光亮,冷加工得到高强度, 冷轧2C冷轧,热处理,未除yang化皮,光滑,存在退火yang化皮,适合于将要除yang化皮的部件,或者随后生产或者耐热机加工用途产品,2E冷轧,热处理,机械除yang化皮,粗糙无光泽,通常应用于非常耐suan溶液钢种,或许随后suan洗,2D冷轧,热处理,suan洗,光滑,

好的塑性,但表面没有2B或者2R光滑.2B冷轧,热处理,suan洗,精轧,比2D光滑,对大部分钢种来说普通的表面,保证好的耐腐蚀,光滑性和平坦性,也是进一步加工的普通的表面,精轧和通过张力矫直,2R冷轧,光亮退火,光滑,光亮,反射,如列明尺寸及合金规格,我们也能为您在短时间内提供,详情请来电咨询,谢谢

。