

AL6XN不锈钢圆棒生产标准

产品名称	AL6XN不锈钢圆棒生产标准
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

上海威力集团制品有限公司销售部专业销售德国不锈钢棒，美国不锈钢棒，日本不锈钢棒、精密不锈钢带等不锈钢材料，主要材质有1.4301、1.4310、1.4401、1.4404、1.4541、1.4542、1.4462、1.4571、1.4122、1.4112、1.4057、1.4125等；与国内外多家知名不锈钢生产厂家建立了长期稳定的合作关系,产品资源丰富,品种规格齐全,品质稳定,价格合理,配套专业的技术咨询和售后服务,已通过iso9001:2000质量管理体系认证。欢迎广大客户朋友前来详询！

AL6XN别名 对应标准 ASTM A 276-2006不锈钢棒材和型材性能 耐腐蚀 高温强度 锻压性说明 UNS N08367 (NAS 254NM) 是含有高铬、高钼的高耐腐蚀不锈钢。即使在高温，海水或者烟气脱硫的苛刻环境下仍保持良好的耐腐蚀性能。某些环境下可以与哈氏合金以及钛板相媲美，具有高的耐腐蚀性的高经济性不锈钢。因UNS N08367含有高浓度的铬，钼以及氮，在氯化物的环境下也能呈现出极其优秀的耐点腐蚀性和耐间隙腐蚀性。在双相不锈钢保持耐腐蚀性能较困难的腐蚀环境下，UNS N08367可以充分发挥其优秀的耐腐蚀性能。因UNS N08367是奥氏体系不锈钢，所以其热处理符合奥氏体不锈钢的标准。通常有其下热处理工艺：1) 固溶化热处理条件：1105~1175 水冷2) 应力热处理：450~550 大气冷却冷轧和热轧加工几乎和普通304、316等标准奥氏体不锈钢相一致。海水淡化装置，烟气脱硫环境，的反映容器和配管。化学元素成分含量(%)成分 C Si Mn P S Cr Ni Cu Mo N小值 - - - - - 20 23.5 - 6 0.18大值 0.03 1 2 0.04 0.03 22 25.5 0.75 7 0.25

AL6XN可能会发生蠕变，蠕变非常缓慢，在大多数环境温度下都不明显，近年来，铁素体不锈钢，由于它通常不包含镍合金元素，因此产品的价格比奥氏体不锈钢低很多，因此，铁素体不锈钢在某些应用领域中变得越来越流行，但是在不锈钢无缝管的生产过程中，铁素体不锈钢的可塑性，韧性和可成型性都比较差，很难通过无缝管来满足拉制或轧制过程，因此，无缝管在生产过程中无缝钢管，铁素体不锈钢的应用尚未得到认可，不锈钢配件可用于通过油漆或抗yang化金属（例如锌，镍和铬）确保碳钢表面，但是，众所周知，这种保护只是膜，如果保护层损坏，则以下钢材将开始生锈，抵抗空气，蒸汽，水和其他弱腐蚀性介质以及对酸，盐和其他化学腐蚀介质的腐蚀，当不锈钢管被焊接。

上海威力金属集团长期与国内宝钢、太钢、东北特钢等签订长期合作关系、美国冶联ATI、德国蒂森克虏伯VDM、日本冶金，新日铁、大同teshu钢、哈氏合金等达成合作关系，为客户提供现货及价格查询。长期大量供应含以下化学成分牌号钢材:希望您抽出宝贵的时间来阅读完AL6XN本文，能对您采购不锈

钢材料有所帮助，如果您想了解更多关于AL6XN板材/棒材/线材/关于的材质成分/密度/硬度等信息，敬请关注上海威力金属集团有限公司网站或直接联系上海威力金属集团有限公司客服人员客户满意，是上海威力金属集团有限公司每天的目标。选择上海威力金属集团有限公司是的选择，更是您放心的开始。