

多规格铁铬铝合金镍铬合金电热丝电热扁带

产品名称	多规格铁铬铝合金镍铬合金电热丝电热扁带
公司名称	佛山市华莘电气有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	加工定制:是 类型:电热合金 品牌:华莘
公司地址	佛山市禅城区卫国路57号405、406室
联系电话	86 0757 28790981 13827777400

产品详情

电热丝—展示

温馨提示：

产品属性仅供参考，欢迎旺旺或来电咨询！

联系人：葛先生

铁铬铝电热合金丝主要技术性能：（点击查看详细参数）

牌号		1cr13al4	1cr21al4	0cr21al6	0cr23al5	0cr25al5	0cr21al6nb
主要化学成分%	cr	12.0-15.0	17.0-21.0	19.0-22.0	20.0-23.5	23.0-26.0	21.0 ~ 23.0
	ai	4.0 ~ 6.0	2.0 ~ 4.0	5.0 ~ 7.0	4.2 ~ 5.3	4.5 ~ 6.5	5.0 ~ 7.0
	fe	余量	余量	余量	余量	余量	余量
	re	适量	适量	适量	适量	适量	适量
							加入量nb:0.5
元件最高使用温度		950	1100	1250	1250	1250	1350
熔点		1450	1500	1500	1500	1500	1510
密度g/cm3		7.40	7.35	7.16	7.25	7.10	7.10

电阻率 $\mu \cdot m, 20$	1.25 ± 0.08	1.23 ± 0.06	1.42 ± 0.07	1.35 ± 0.06	1.42 ± 0.07	1.45 ± 0.07
抗拉强度 mpa	588 ~ 735	637 ~ 784	637 ~ 784	637 ~ 784	637 ~ 784	637 ~ 784
延伸率%	16	12	12	12	12	12
反复弯曲次数	5	5	5	5	5	5
快速寿命h/	—	80/1250	80/1300	80/1300	80/1300	80/1350
比热j/g.	0.490	0.490	0.520	0.460	0.494	0.494
导热系数kj/m.h	52.7	46.9	63.2	60.2	46.1	46.1
线胀系数 $\alpha \times 10^{-6}/$ (20 ~ 1000)	15.4	13.5	14.7	15.0	16.0	16.0
硬度hb	200 ~ 260	200 ~ 260	200 ~ 260	200 ~ 260	200 ~ 260	200 ~ 260
显微组织	铁素体	铁素体	铁素体	铁素体	铁素体	铁素体
磁性	磁性	磁性	磁性	磁性	磁性	磁性

1、电炉丝在设计时应根据功率接线方法，合理的表面负荷，正确选用丝径；2、电炉丝在安装前应对炉膛全面检查，清除铁素体，结碳，与电炉上接触的隐患，避免短路，以防造成炉丝击穿；3、电炉丝在安装时应按设计的接线方法正确连接；4、在使用电炉丝前应检查控温系统的灵敏度，以防温失灵，造成电炉丝烧毁

我司是一家以专业设计制造热电偶、电热管、热流道弹簧管、电热丝、电热圈、电热带、电炉、烘箱、控制柜、仪器、仪表、补偿导线、不锈钢波纹管、镀锌包塑金属软管及接头、不锈钢线、管、铜管、建筑电气、电线电缆输配电等机电产品的公司。公司秉承“以人为本，科技创新，品牌经营，追求卓越”的发展理念，坚持质量立企和品牌兴价目表的发展战略，与时俱进，努力顺应知识经济和市场竞争的发展要求，不断加快技术创新和制度创新的步伐，企业得到了持续、健康发展。

二十一世纪是知识经济的时代，竞争与发展并存，机遇与挑战同在，华申人决心以“产业科技化、企业股份化，管理规范、营销全球化”为发展方向，努力把公司建成一流的知名企业。

"供应多规格铁铬铝合金镍铬合金电热丝电热扁带"的功率为2000 (W)，最高耐温是1000 ()，规格为2.0 (mm)，加工定制是是，材质为铁铬铝合金，类型是电热合金，型号为255，品牌是华莘，主要用途为加热，常温电阻是0.285 ()，产品认证为CCC