

后整理助剂嵌段化纤蓬松硅油

产品名称	后整理助剂嵌段化纤蓬松硅油
公司名称	东莞宝丽美化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:高宝硅油 型号:GB-HQ626 产地:东莞
公司地址	中国广东东莞市东莞常平镇土塘工业区
联系电话	0769-86290888 18002651889

产品详情

嵌段化纤蓬松硅油 GB-HQ626 拥有崭新的立体化学结构，是一种新型三元共聚嵌段聚硅氧烷材料。主要用于合成纤维及其混纺等织物的整理，可赋予织物良好的蓬松，柔软和厚实手感及风格。
主要成分 新型多元嵌段有机硅聚合物

技术指标

外观：淡黄色透明液体

离子性：弱阳离子

PH 值：5.0 ~ 7.0

溶解性：可任意比例均匀分散在水中

性能与特点

赋予面料超柔软、细腻、蓬松和厚实的风格

作棉感剂使用，与软油精复配，可达到较好的棉感风格

与平滑硅油 GB-HQ610 复配使用，可达到不同的手感风格

具有良好的耐盐性、耐碱性、耐高温性、耐剪切性

适用范围

各类包芯纱、长毛绒、珊瑚绒、混纺毛衣上性价比最为突出，手感蓬松厚实。

棉、涤/棉、化纤及牛仔织物上，亦有比较好的手感

使用方法

该产品属于高浓产品，建议 1:4 开稀使用

浸轧法：用量：10 ~ 30g/L 常温工艺：一浸一轧或二浸二轧

浸渍法：用量：2 ~ 5% (o.w.f) 温度：30 ~ 40 浴比：1:10 ~ 15 时间：30min

稀释方法

先将 GB-HQ626 加入到容器，同时开启搅拌，先慢慢的加入 20%的水，中间会出现变稠，再继续加水又变稀，这是正常情况，当液体变透明后，再慢慢加 20%的水，当液体变得很稀时，将剩下的水全部加入即可

贮存及包装

贮存期：置于阴凉处，保存六个月

包装：120kg 塑料桶