

# GH5605镍合金圆棒 圆钢

产品名称	GH5605镍合金圆棒 圆钢
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

GH5605棒材的功能和应用，让你更加了解此材料

上海威力集团是一家销售欧洲GH5605 不锈钢材料的公司。我们有四个主要产品，不锈钢圆棒，六角棒，扁棒和方棒。我们库存中的所有材料均为欧洲材料，所有you质产品均符合ISO，DIN，EN，ANSI，ASME，ASTM和AMS等和，包括测试zheng书 EN1024-3

GH5605 (GH605) 固溶强化型变形高温合金GH5605是Co-Ni-Cr基固溶强化型变形高温合金，使用温度在1000 以下。合金中加入20%铬和15%钨进行固溶强化。合金在815 以下具有中等的持jiu和蠕变强度，在1090 以下具有优良的抗yang化性能，同时具有较好的加工和焊接等工艺性能。主要产品有热轧板材、冷轧薄板、冷轧带材、棒材、锻件、丝材。合金已用于制造航空发动机导向叶片、涡轮外环、外壁、涡流器和封严片等高温零部件。合金适合在喷气发动机、燃气涡轮及海洋气氛的环境中工作，在间断式条件下工作时抗yang化和碳化的低温度为870 在这气条件下连续工作时可耐1090 的高温。该合金对g ui元素含量很敏感，gui可促使合金在760 -925 之间暴露时形成C2W型Laves相，从而使合金的室温塑性下降，因此合金中应控制Si<0.4%。元素 C Cr Ni Co W Fe S P Si Mn小\ 0.05 19.0 9.0

Bal 14.0 1.0大 0.15 21.0 11.0 16.0 3.0 0.03 0.04 0.4 2.0热处理制度热轧棒固溶温度1200 -1230 ，快冷，HB 282冷拉棒固溶温度1177-1232 ，空冷或快冷热轧板材、冷轧板材、冷轧带材、丝材固溶处理1175-1230 ，快冷锻制棒材、环形件固溶处理1175-1230 ，水冷或快冷密度：9.13

GH5605 当您有项目要采购材料的时候，且对我公司产品有兴趣，欢迎您对我公司进行询价，为了所询价格准确合理，请您务必提供下述技术要求：

- 1.GH5605 交货状态：锻造、铸态、退火态、固溶态、时效态等等；
2. GH5605外观状态：黑皮态、车光态、磨光态、酸洗态；
3. GH5605 尺寸规格：公称尺寸、公差范围、定尺、不定尺、标准尺寸；
4. GH5605质量标准：GB、HB、GJB、AMS、GB、T、ASTM、ASME、JIS、JS、DIN、EN其它；

5. GH5605产品分类:棒材