

合金36镍合金测量管技术参数

产品名称	合金36镍合金测量管技术参数
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

合金36材料探究其在不同应用领域中的表现

我公司是一家从事合金36

(圆钢、钢板)销售，座落于美丽富饶、交通便捷的上海市松江区。多年从事各类高

uan型号特钢的销售,始终秉承诚信,客户至上的原则.在当今竞争激烈的市场上,

我们要能够立于不败之地,更需要我们坚守诚信经营,以一颗感恩的心与的合金36 特钢知识为客户提供的

服务!。可为用户加工生产材质型号热轧圆钢及冷拉圆钢。并可长期现货供应各种规格热轧圆钢、冷拉圆钢及常年所代理公司的各种规格圆钢。

合金36 UNS K93600带材，线圈，箔和线，ASTM F1684 应用

长度标准，测量装置，激光部件，双金属，恒温带，用于储存和运输液化气体的管道 UNS K93600描述

UNS K93600是含有36%镍的镍 -

铁合金。它在正常大qi条件范围内保持恒定的尺寸。该合金具有低至500 ° F (260 ° C) 的低热膨胀系数

。 UNS K93600化学典型 镍：35.00-37.00 铁：余量 碳： 0.10 硅： 0.350 锰： 0.60

钴： 1.00 铬： 0.50 磷： 0.025 硫： 0.025 钼： 0.50 铜： 0.50 UNS K93600物理特性

密度：0.293 lb / in³,8.11 g / cm³ 导热系数：BTU-in / hr-ft²- ° F (W / mK)

在68 ° F (20 ° C)：69.3 (10.0) 电阻率：ohm-cir-mil / ft，microhm-cm：

68 ° F (20 ° C)：481 (80) 在212 ° F (100 ° C)：517 (89) 在392 ° F (200 °) C)：583 (97)

在572 ° F (300 ° C)：632 (105) 在752 ° F (400 ° C)：668 (111)

在932 ° F (500 ° C)：704 (117) At 1112 ° F (600 ° C)：728 (121) 平均热膨胀系数：μ in /

in- ° F (μ m / m- ° C)：退火 -328 -68 ° F (-200 -20 ° C)：0.8 (1.5) -148 -68 ° F (-100 -

20 ° C)：0.7 (1.3) 68 - 212 ° F (20 - 100 ° C)：0.8 (1.5) 68 - 302 ° F (20 - 150 °) C)：1.1 (2.0) 68 -

392 ° F (20 - 200 ° C)：1.4 (2.6) 68 - 482 ° F (20 - 250 ° C)：1.9 (3.5) 68 - 572 ° F (20 - 300)

° C)：3.1 (5.5) 68 - 662 ° F (20 - 350 ° C)：4.0 (7.2) 68 - 752 ° F (20 - 400 ° C)：4. 7 (8.4) 68 -

842 ° F (20 - 450 ° C)：5.2 (9.3) 68 - 932 ° F (20 - 500 ° C)：5.6 (10.1) 弹性模量：KSI (MPa)

20.3 × 10³ (140 × 10³) 张力 熔程：2605 ° F (1430 ° C) UNS K93600形式 线圈 - 板材，带材，带状 线材

- 型材，圆形，平面，方形 UNS K93600室温下的机械性能 特性：退火典型 抗拉强度：71 KSI nom (490

MPa nom) 屈服强度：35 KSI nom (241 MPa nom) 伸长率：42% nom 属性：淬火UNS

K93600可以冷加工成各种状态。热处理UNS K93600通过热处理是不可硬化的。

合金36 出货说明：

合金36

1,因为材料的teshu性，本公司的所有材料都是买家付款后才进行切割出售，都是属于专门为买家订

合金36 做的产品,一经售出，非材zhi问题，概不退换！敬请谅解。

合金36

2,请买家在购物前先把所需产品的具体规格，公差，数量以及所需性能描述清楚，一来可以节省彼

合金36

此的时间，二来可以避免出现上述原因的jiufen！如果是买家没有描述清楚的，一旦出现jiufen，卖家

合金36

概不承担任何责任！敬请谅解！4）五、由于钢材价格每天浮动不定以及客户需求量不一样（本公司

合金36

批发与零售价格有别），所以店铺显示的价格仅为参考价，对于那些要求线上直接订货的买家在此表

合金36 示歉意。现在只能是网下下单，可通过合同方式（公司三证或者其他）下单！