

合金36镍合金制造商现货供应

产品名称	合金36镍合金制造商现货供应
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

合金36的应用领域

我公司主要以的形式经营全国各大钢厂生产的合金36 管材、棒材、线材、条料、带材、板材、箔材。也可为用户加工生产定做各种材质各种规格的钢材。可根据客户需要的材质、规格加工成不同的尺寸！并可定做各种材质各种规格的非标钢板！公司生产的主要产品为模具钢锻件，产品为钢板生产用剪切刀片，模具钢模块，模具钢轧辊及模具钢棒料。公司常年库存坯料100吨以上，能及时、快捷为客户提供you质产品

合金36 UNS K93600带材，线圈，箔和线，ASTM F1684 应用

长度标准，测量装置，激光部件，双金属，恒温带，用于储存和运输液化气体的管道 UNS K93600描述 UNS K93600是含有36%镍的镍 -

铁合金。它在正常大气条件范围内保持恒定的尺寸。该合金具有低至500 ° F (260 ° C) 的低热膨胀系数

。 UNS K93600化学典型 镍： 35.00-37.00 铁： 余量 碳： 0.10 硅： 0.350 锰： 0.60

钴： 1.00 铬： 0.50 磷： 0.025 硫： 0.025 钼： 0.50 铜： 0.50 UNS K93600物理特性

密度： 0.293 lb / in³, 8.11 g / cm³ 导热系数： BTU-in / hr-ft²- ° F (W / mK)

在68 ° F (20 ° C)： 69.3 (10.0) 电阻率： ohm-cir-mil / ft , microhm-cm：

68 ° F (20 ° C)： 481 (80) 在212 ° F (100 ° C)： 517 (89) 在392 ° F (200 °) C)： 583 (97)

在572 ° F (300 ° C)： 632 (105) 在752 ° F (400 ° C)： 668 (111)

在932 ° F (500 ° C)： 704 (117) At 1112 ° F (600 ° C)： 728 (121) 平均热膨胀系数： μ in /

in- ° F (μ m / m- ° C)：退火 -328 -68 ° F (-200 -20 ° C)： 0.8 (1.5) -148 - 68 ° F (-100 -

20 ° C)： 0.7 (1.3) 68 - 212 ° F (20 - 100 ° C)： 0.8 (1.5) 68 - 302 ° F (20 - 150 °) C)： 1.1 (2.0) 68 -

392 ° F (20 - 200 ° C)： 1.4 (2.6) 68 - 482 ° F (20 - 250 ° C)： 1.9 (3.5) 68 - 572 ° F (20 - 300)

° C)： 3.1 (5.5) 68 - 662 ° F (20 - 350 ° C)： 4.0 (7.2) 68 - 752 ° F (20 - 400 ° C)： 4. 7 (8.4) 68 -

842 ° F (20 - 450 ° C)： 5.2 (9.3) 68 - 932 ° F (20 - 500 ° C)： 5.6 (10.1) 弹性模量： KSI (MPa)

20.3 × 10³ (140 × 10³) 张力 熔程： 2605 ° F (1430 ° C) UNS K93600形式 线圈 - 板材，带材，带状 线材

- 型材，圆形，平面，方形 UNS K93600室温下的机械性能 特性：退火典型 抗拉强度： 71 KSI nom (490

MPa nom) 屈服强度： 35 KSI nom (241 MPa nom) 伸长率： 42% nom 属性： 淬火 UNS

K93600可以冷加工成各种状态。热处理UNS K93600通过热处理是不可硬化的。

合金36【退货须知】

1.合金36退换货原则：材料出库后，7天内如有质量问题，未经生产的材料我们将换货处理！（注：材料未出现人为造成的变

合金36形、损坏，表面刮伤现象！）若因客方因素出错，在我厂能力范围内帮忙改进。

合金36 2.制度说：采购钢材时，请将您单位的公司资料、有效的邮寄地址及收件人微信和TEL号码提供给销售人员或传真至本

合金36 公司，公司将由我公司以快递方式送达（快递费用将由我方承担）

- 1、合金36免费拿样（免费拿样=shou次付费拿样+二次进货返还）
- 2、合金36可替客户安排加工（开平、分条、酸洗等）及仓储、运输业务！
- 3、合金36因为我们专业所以我们自信，做人要信誉di一，做生意要，诚信为本
- 4、合金36我们公司的原则是信誉di一，诚信为本
- 5、合金36《欢迎新老客户来电指出我们的不足我们会加一改正》
- 6、合金36有需要的咨询询价021-377(89) 863