

耐高温腻子 - 铁红色 耐高温防腐涂料

产品名称	耐高温腻子 - 铁红色 耐高温防腐涂料
公司名称	厦门南燕山工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:耐高温防腐涂料 用途:船舶防腐涂料 按溶剂类型分:水性漆
公司地址	中国 福建 厦门市湖里区 县后社361号.免费热线：4006090778
联系电话	40 0609 0778 13806002804

产品详情

类型	耐高温防腐涂料	用途	船舶防腐涂料
按溶剂类型分	水性漆	品牌	圣姗姆
颜色	各色	单件净重	20k (g)
保质期	12 (个月)	干燥时间	3
包装规格	20公升容器装8千克		

ssm-635 high temperature resistant putty - tiegongse

耐高温腻子 - 铁红色

产品概述 - 三组份耐高温腻子，耐高温高速燃气流冲刷，可瞬间耐热1100

- 低voc含量

用途 - 耐高温高速燃气流冲刷、高温氧化、海水腐蚀和骤热骤冷作用，可用于需要特殊防护的高温部位

产品信息

标准膜厚 500微米干膜厚

理论涂布率 0.6平方米/千克，在标准膜厚时

混合比率 8 : 3.5 : 9.6 (质量比)

施工方法

刮涂 推荐使用

稀释剂 不推荐使用

设备清洗剂 hs-1

熟化时间 10 30 min

25 15 min

35 10min

干燥参数

10 25 35

表干 2 h 1h 1 h

实干 48h 24h 16h

混合后施工时间 4 h 3 h 2 h

复涂参数 底材温度

10 25 35

复涂下列产品时 minmax minmax minmax

ssm-635 # 48h不限 24h不限 16h不限

ssm-25 # 48h不限 24h不限 16h不限

贮存 贮存于凉爽干燥环境之中，通风良好并避开热源或火源，包装容器必须保存密闭。在25 的条件下贮存期为12个月以上（应以实际检验结果为准）

装卸小心装卸，使用前搅拌均匀

包装规格 甲组分 20公升容器装8千克

乙组分 4公升容器装3.5千克

丙组份 20公升容器装9.6千克

闪点 甲组分 大于29

乙组分 大于29

混合漆 大于29

体系及 关于最适用于待保护表面的配套，请参照配套体系表或咨询双瑞涂料销售代表。

表面处理 所有待涂表面应清洁、干燥且无污染物。

直接涂装于钢板表面，表面处理状况应达到gb 8923-1988规定的sa2.5级，无法进行喷砂处理的基体表面应达到gb 8923-1988规定的st3级。

限 定 该产品在5 ℃以下不完全固化。

在好天气下底工。环境相对湿度在85%以下，待涂表面的温度必须在露点以上至少3 ℃。

干燥时间和复涂间隔可能会由于现场的因素而有所改变。

施工时注意做好通风及防火措施。

责任声明本产品说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。但由于产品的使用通常都是在我们控制范围之外，所以我们只给予产品本身质量的保证。我们保留不预先通知而修改说明书的权利。