

GH5605镍合金耐高温材料状态

产品名称	GH5605镍合金耐高温材料状态
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

GH5605棒材性能优异

上海威力集团企业简介：上海威力金属集团有限公司是一家集生产制造、研究、开发特种合金材料的高新技术企业，公sizhang期大量批发零售GH5605 不锈钢、高速钢、纯铁、易切削gang、高速钢、碳结钢、汽车钢板（镀锌板，冷轧板，热轧板，酸洗板）铸铁、生铁、高速钢等。可供规格：线材、棒材、板材、带材、型材、法兰和锻件等产品。质量ke靠，价格you惠，可为客户提供样品确认。

GH5605（GH605）固溶强化型变形高温合金GH5605是Co-Ni-Cr基固溶强化型变形高温合金，使用温度在1000 以下。合金中加入20%铬和15%钨进行固溶强化。合金在815 以下具有中等的持jiu和蠕变强度，在1090 以下具有优良的抗yang化性能，同时具有较好的加工和焊接等工艺性能。主要产品有热轧板材、冷轧薄板、冷轧带材、棒材、锻件、丝材。合金已用于制造航空发动机导向叶片、涡轮外环、外壁、涡流器和封严片等高温零部件。合金适合在喷气发动机、燃气涡轮及海洋气氛的环境中工作，在间断式条件下工作时抗yang化和碳化的低温度为870 在这气条件下连续工作时可耐1090 的高温。该合金对g ui元素含量很敏感，gui可促使合金在760 -925 之间暴露时形成C2W型Laves相，从而使合金的室温塑性下降，因此合金中应控制Si<0.4%。元素 C Cr Ni Co W Fe S P Si Mn小 0.05 19.0 9.0

Bal 14.0 1.0大 0.15 21.0 11.0 16.0 3.0 0.03 0.04 0.4 2.0热处理制度热轧棒固溶温度1200 -1230 ，快冷，HB 282冷拉棒固溶温度1177-1232 ，空冷或快冷热轧板材、冷轧板材、冷轧带材、丝材固溶处理1175-1230 ，快冷锻制棒材、环形件固溶处理1175-1230 ，水冷或快冷密度：9.13

上海威力：服务宗旨/诚xin信，方能与客户取得合作。

上海威力斗胆猜您是在找GH5605 合金还是或者是GH5605 合金板合金管GH5605 合金棒？

GH5605 合金太多都有点晕了，其实我们只是想告诉您，不管您想买什么GH5605 合金，只要是合金就来上海威力，

我们拥有GH5605 的规格，GH5605 的现货，只有您想要的没有我不备库存的，、

在此，特别感谢您访问我司的推广页面，我司将为您提供关于的GH5605 基础知识(比如GH5605 密度，价格，GH5605 化学成分，性能)，

希望能帮到各位同志，也欢迎社会各jiguan单位指正不足之处，接下来就进来今天的知识点吧

在日趋激烈的市场竞争中，我们始终以顾客满意为中心。引进优异的模具钢，并坚持亲切的质量服务让顾客满意，“对客户负责就是对自己负责！为客户 增值就是为自己增值！”的经营方针，走好每一步。