

高宝化工硅氧烷材料氨基平滑硅原油

产品名称	高宝化工硅氧烷材料氨基平滑硅原油
公司名称	东莞宝丽美化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:高宝化工 型号:GB-SO1200 产地:东莞
公司地址	中国广东东莞市东莞常平镇土塘工业区
联系电话	0769-86290888 18002651889

产品详情

氨基平滑硅原油 GB-SO1200 拥有崭新的线性结构，是一种新型大分子量的硅氧烷材料。主要用于棉、涤棉、化纤，牛仔及纱线等面料的平滑整理，具有良好的平滑性及光泽度。

主要成分

特殊有机硅聚合物

技术指标

外观：无色至淡黄色粘稠液体

PH 值：8.0 ~ 9.0

性能与特点

成品乳液用在牛仔面料上，赋予织物很好的平滑性及光泽度；

成品乳液用在毛衣、毛衫、羊毛混纺，腈纶纱线等面料上有很好的爽滑性能；

成品乳液可以作为平滑组分，与其他的柔软剂复配使用，从而提高产品的爽滑度；

成品乳液对深色面料具有增深增艳效果，可做增深剂使用。

适用范围

用于棉、涤棉、牛仔及纱线等织物的爽滑及光亮整理。

使用方法

用乳化剂乳化成 20%含量的乳液，使用工艺如下：浸渍法：2.0~5.0% (o.w.f) 温度：30~40 浴比：1:10~15 时间：30min

浸轧法：20~50g/L 常温 工艺：一浸一轧或二浸二轧

乳化工艺

例如乳化成 20%含量的乳液，硅原油 GB-SO1200 用量 20kg，乳化剂 4kg，冰醋酸 0.5kg，水 95.5kg，先将计量的硅原油和乳化剂一起乳化 10 分钟，然后分 4 次加酸水（将 0.5kg 醋酸加入 95.5kg 水中），第一次加酸水 10kg，等搅匀后，第二次加酸水 10kg，等搅匀后，第三次加水 10kg，等搅匀后，可将剩余的水全部加入，最后搅匀过滤放料即可。

贮存及包装

贮存期：六个月、置于阴凉处

包装：120kg 塑料桶