

广州品牌B03高分子益胶泥

产品名称	广州品牌B03高分子益胶泥
公司名称	广州巴钡泥建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广花一路787号智造广场303
联系电话	86-4006740047 13928962811

产品详情

1、产品介绍

b03高分子益胶泥是由优质无机胶凝剂、精制级配骨料，各种进口化学添加剂等组合成的单组份聚合物干粉砂浆。

2、使用范围

适用于水泥砂浆基面粘贴坚硬、密度比重大、体积变化系数因热胀冷缩系数变化大、不吸水的天然石材、人造板材，如：花岗石、微晶石等。

3、突出特性

- 1) 具有极强的强度和粘结力、抗滑移性；
- 2) 突出的变形性足以吸纳板材的体积变化而避免板材翘角、变形导致空鼓脱落；
- 3) 优异的抗渗性、避免泛碱、良好的抗老化性；
- 4) 无毒、无辐射、无刺激气味的环保型产品。

4、基面处理

- 1) 新混凝土基面完成后，需养护28天方可铺贴，新抹灰的表面应至少7天方可铺贴。
- 2) 基面应稳固、洁净、无灰尘、无油污、无混凝土养护剂等影响胶粘的污物。

- 3) 旧混凝土、旧抹灰表面可使用中性洗涤剂清洁，然后用水彻底冲洗干净，经晾干后方可铺贴。
- 4) 对基面上的突起、疙瘩以及起壳、分层等疏松部位及表面浮浆，应将其剔除并用水冲洗。
- 5) 底材疏松、吸水性强或表面浮尘脏物难清理，可先用强力砂浆添加剂处理以有助于粘贴。
- 6) 光滑表面应使用界面处理剂对基面进行拉毛处理。
- 7) 5 -35 的天气无须用水预湿（吸水率大的基材除外）35 -40 高温炎热天气，建议预先润湿基面，待其干燥或无明水后即可进行粘贴施工。

5、搅拌方法

- 1) 先将适量清水加入容器内，再加入b03高分子益胶泥，然后用电动搅拌至均匀无颗粒的膏糊状，静置5-10分钟，稍略搅拌，即可使用。
- 2) 搅拌比例：b03高分子益胶泥/水=25kg/7l。

6、施工工艺

- 1) 用相应齿形刮刀以约60°角，将搅拌好的b03高分子益胶泥涂刮于水泥基面上，使之均匀成条齿状横向分布，每次涂刮1m²为宜。
- 2) 用相应齿形刮刀在砂岩石背面涂刮搅拌好的b03高分子益胶泥，使之均匀成条齿状，纵向分布。
- 3) 将砂岩石搓压于已涂b03高分子益胶泥的水泥基面上敲实，找水平即可。

7、注意事项

- 1) 不宜在有积水或雨水、雪天、霜冻、回南天或6级风以上的天气情况下施工，施工完后b03高分子益胶泥完全干固前（24-48小时）被水淋到可能出现泛碱现象。
- 2) 粘贴前应用湿布抹干净板材背面的粉尘。
- 3) 对于板材拼接应根据板材的尺寸变化率预留大于1.0mm的缝隙。
- 4) 未干固之前可用微湿海绵或布清洁饰面。
- 5) 铺贴完成24小时后，方可踏入或进行填缝。
- 6) 现场检验应在施工完成14天进行，以56天为基准。

7) 切勿把已干结的b03高分子益胶泥加水混合再使用。

8) 本产品含有水泥，遇水产生碱性反应，眼睛和皮肤应作恰当保护，如皮肤粘上b03高分子益胶泥，用水清洗即可，若不慎入眼，请及时就医。

8、技术参数及参考用量

技术参数：

晾置时间	30分钟
调整时间	10分钟
表干时间	2-4小时
全干时间	24-48小时
拉伸粘结强度	1.4mpa
浸水后拉伸粘结强度	1.1mpa
热化后拉伸粘结强度	1.2mpa
冻融循环后拉伸粘结强度	1.2mpa
执行标准	gb 24264-2009

参考用量：

通常情况下6-10kg/m²，实际用量根据基面平整度、板材规格及施工方式而有所不同，详情可参询本公司技术人员。

9、贮存方法及贮存期

1) 贮存方法：存放于阴凉干燥处，避免日晒雨淋。

2) 贮存期：未启封产品可贮存6个月。

10、包装规格：25kg/包

11、产品颜色：灰色

广州巴钡泥建材有限公司是集研发、生产、营销、服务于一体大型化工建材企业。主要产品有：b01砂岩胶粘剂、b02大理石胶粘剂、b03高分子益胶泥、b04外墙砖胶粘剂、b05抛光砖胶粘剂、b06二合一胶粘剂、b07防水胶粘剂.服务热线：40067-40047