

# 广州巴钡泥B05抛光砖胶粘剂

产品名称	广州巴钡泥B05抛光砖胶粘剂
公司名称	广州巴钡泥建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广花一路787号智造广场303
联系电话	86-4006740047 13928962811

## 产品详情

### 1、产品介绍

#### b05抛光砖胶

粘剂是由优质胶凝剂、精制级配骨料、高级特白石英石及各种进口化学添加剂组成的增强型聚合物改性水泥基胶粘剂，主要针对应用水泥净浆贴抛光砖出现空鼓、脱落现象而研发生产。

### 2、适用范围

#### b05抛光砖胶

粘剂特别适用于洗手间、走廊、电梯间、大堂粘贴大规格的吸水率低的抛光砖、玻化砖等瓷砖。

### 3、突出优点

- 1) 具有特强的强度和粘结力，良好的抗滑移性；
- 2) 优异的柔韧性、低收缩、不开裂、无空鼓、防止脱落；
- 3) 优异的防水性，可避免泛碱、吐白；
- 4) 耐水性好，抗渗耐老化；
- 5) 薄层施工、减轻负重、施工速度比传统的施工速度快2-3倍；
- 6) 绿色环保、无毒、无刺激气味。

### 4、基面处理

- 1) 新混凝土基面完成后，需养护28天方可铺贴，新抹灰的表面应至少7天方可铺贴。
- 2) 基面应稳固、洁净、无灰尘、无油污、无混凝土养护剂等影响胶粘的污物。
- 3) 旧混凝土、旧抹灰表面可使用中性洗涤剂清洁，然后用水彻底冲洗干净，经晾干后方可铺贴。
- 4) 对基面上的突起、疙瘩以及起壳、分层等疏松部位及表面浮浆，应将其刷除并用水冲洗。
- 5) 基材疏松、吸水性强或表面浮尘脏物难清理，可先用强力砂浆添加剂处理以有助于粘贴。
- 6) 光滑表面应使用界面处理剂对基面进行拉毛处理。
- 7) 5 -35 的天气无须用水预湿（吸水率大的基材除外）35 -40 高温炎热天气，建议预先润湿基面，待其干燥或无明水后即可进行粘贴施工。

## 5、搅拌方法

- 1) 先将适量清水加入容器内，再加入b05抛光砖胶粘剂，然后用电动搅拌至均匀无颗粒的膏糊状，静置5-10分钟，稍略搅拌，即可使用。
- 2) 搅拌比例：b05抛光砖胶粘剂/水=25kg/7l。

## 6、施工工艺

- 1) 用相应齿形刮刀以约60°角，将搅拌好的b05抛光砖胶粘剂涂刮于水泥基面上，使之均匀成条齿状横向分布，每次涂刮1m<sup>2</sup>为宜。
- 2) 用相应齿形刮刀在抛光砖背面涂刮b05抛光砖胶粘剂，使之均匀成条齿状，纵向分布。
- 3) 将抛光砖搓压于已涂b05抛光砖胶粘剂的水泥基面上敲实，找水平即可。

## 7、注意事项

- 1) 不宜在有积水或雨水、雪天、霜冻、回南天或6级风以上的天气情况下施工，施工完后b05抛光砖胶粘剂完全干固前（24-48小时）被水淋到可能出现泛碱现象。
- 2) 粘贴前应用湿布抹干净抛光砖背面的粉尘。

- 3) 对于抛光砖拼接应根据抛光砖的尺寸变化率预留大于1.0mm的缝隙。
- 4) 未干固之前可用微湿海绵或布清洁饰面。
- 5) 铺贴完成24小时后，方可踏入或进行填缝。
- 6) 现场检验应在施工完成14天进行，以56天为基准。
- 7) 切勿把已干结的b05抛光砖胶粘剂加水混合再使用。

8)

本产品含有水泥，遇水产生碱性反应，眼睛和皮肤应作恰当保护，如皮肤粘上b05抛光砖胶粘剂，用水清洗即可，若不慎入眼，请及时就医。

## 8、技术参数及参考用量

技术参数：

晾置时间	30分钟
调整时间	10分钟
表干时间	2-4小时
全干时间	24-48小时
拉伸粘结强度	1.2mpa
浸水后拉伸粘结强度	1.0mpa
热化后拉伸粘结强度	1.0mpa
冻融循环后拉伸粘结强度	1.1mpa
执行标准	gb 24264-2009

参考用量：

通常情况下5-10kg/m<sup>2</sup>，实际用量根据基面平整度、抛光砖尺寸及施工方式而有所不同，详情可参询本公司技术人员。

## 9、贮存方法及贮存期

- 1) 贮存方法：存放于阴凉干燥处，避免日晒雨淋。
- 2) 贮存期：未启封产品可贮存6个月。

10、包装规格：25kg/包

11、产品颜色：灰色

广州巴钡泥建材有限公司是集研发、生产、营销、服务于一体大型化工建材企业。主要产品有：b01砂岩胶粘剂、b02大理石胶粘剂、b03高分子益胶泥、b04外墙砖胶粘剂、b05抛光砖胶粘剂、b06二合一胶粘剂、b07防水胶粘剂.服务热线：40067-40047