

广州巴钡泥B06二合一胶粘剂

产品名称	广州巴钡泥B06二合一胶粘剂
公司名称	广州巴钡泥建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广花一路787号智造广场303
联系电话	86-4006740047 13928962811

产品详情

1、产品说明

b06二合一胶粘剂是一种专门为马赛克纸面陶瓷和陶瓷锦砖的铺设和填缝施工设计，粘贴和填缝一次完成，施工简单方便、缩短工期。

2、适用范围

适用于各种纸联陶瓷砖面、大理石马赛克、玻璃马赛克等的粘贴和填缝工程。

3、性能特点

- 1) 粘贴填缝，一次完成；
- 2) 粘结力强，不易空鼓；
- 3) 薄浆施工，节约用量；
- 4) 防腐防霉，多色选择；
- 5) 抗渗耐老化，无毒环保。

4、基面处理

- 1) 新混凝土基面完成后，需养护28天方可铺贴，新抹灰的表面应至少7天方可铺贴。
- 2) 基面应稳固、洁净、无灰尘、无油污、无混凝土养护剂等影响胶粘的污物。

- 3) 旧混凝土、旧抹灰表面可使用中性洗涤剂清洁，然后用水彻底冲洗干净，经晾干后方可铺贴。
- 4) 对基面上的突起、疙瘩以及起壳、分层等疏松部位及表面浮浆，应将其刷除并用水冲洗。
- 5) 底材疏松、吸水性强或表面浮尘脏物难清理，可先用强力砂浆添加剂处理以有助于粘贴。
- 6) 光滑表面应使用界面处理剂对基面进行拉毛处理。
- 7) 5 -35 的天气无须用水预湿（吸水率大的基材除外）35 -40 高温炎热天气，建议预先润湿基面，待其干燥或无明水后即可进行粘贴施工。

5、搅拌方法

- 1) 先将适量清水加入容器内，再加入b06二合一胶粘剂，然后用电动搅拌至均匀无颗粒的膏糊状，静置5-10分钟，稍略搅拌，即可使用。
- 2) 搅拌比例：b06二合一胶粘剂/水=25kg/7l。

6、施工工艺

- 1) 用齿形刮刀将搅拌好的b06二合一胶粘剂涂刮于水泥砂浆基面上，要注意调整平整度，根据现场条件控制好涂刮面积，一般为1-2m²。
- 2) 用橡胶刮刀或灰刀将搅拌好的b06二合一胶粘剂均匀批刮于瓷砖背面，厚度1-2mm，并使砖缝饱满。
- 3) 将瓷砖按照分格控制线铺贴于墙身上，并用刮刀拍实。
- 4) 常温下约30分钟后用水湿润瓷砖表面纸皮，然后将纸皮剥掉。
- 5) 检查砖缝是否满浆，对个别缺陷的地方进行修补，使用合适宽度的钢筋条压实缝隙。
- 6) 用拧干的湿海绵将多余的浆料刮去（与缝隙成斜角方向），小心避免将缝隙内的浆料带出。
- 7) 瓷砖铺贴完毕24小时后，用清水清洗砖面。

7、注意事项

- 1) 不宜在有积水或雨水、雪天、霜冻、回南天或6级风以上的天气情况下施工，施工完后b06二合一胶粘剂完全干固前（24-48小时）被水淋到可能出现泛碱现象。

- 2) 粘贴前应用湿布抹干净瓷砖背面的粉尘。
- 3) 对于瓷砖拼接应根据瓷砖的尺寸变化率预留大于1.0mm的缝隙。
- 4) 未干固之前可用微湿海绵或布清洁饰面。
- 5) 铺贴完成24小时后，方可踏入或进行填缝。
- 6) 现场检验应在施工完成14天进行，以56天为基准。
- 7) 切勿把已干结的b06二合一胶粘剂加水混合再使用。
- 8) 本产品含有水泥，遇水产生碱性反应，眼睛和皮肤应作恰当保护，如皮肤粘上b06二合一胶粘剂，用水清洗即可，若不慎入眼，请及时就医。

8、技术参数及参考用量

技术参数：

晾置时间	30分钟
调整时间	10分钟
表干时间	2-4小时
全干时间	24-48小时
拉伸粘结强度	0.8mpa
浸水后拉伸粘结强度	0.7mpa
热化后拉伸粘结强度	0.7mpa
冻融循环后拉伸粘结强度	0.7mpa
线性收缩（24小时后）	< 0.5mm/m
抗折强度	3.5 mpa
吸水率	< 5%
执行标准	jc/t 547-2005

参考用量：

通常情况下3-5kg/m²，实际用量根据基面平整度、瓷砖尺寸及施工方式而有所不同，详情可参阅本公司技术人员。

9、贮存方法及贮存期

- 1) 贮存方法：存放于阴凉干燥处，避免日晒雨淋。
- 2) 贮存期：未启封产品可贮存6个月。

10、包装规格：25kg/包

11、产品颜色：多种颜色可供选择

广州巴钡泥建材有限公司是集研发、生产、营销、服务于一体大型化工建材企业。主要产品有：b01砂岩胶粘剂、b02大理石胶粘剂、b03高分子益胶泥、b04外墙砖胶粘剂、b05抛光砖胶粘剂、b06二合一胶粘剂、b07防水胶粘剂.服务热线：40067-40047