

X5NiCrTi26-15不锈钢精密带材

产品名称	X5NiCrTi26-15不锈钢精密带材
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

X5NiCrTi26-15圆钢 圆棒 钢棒 上海威力金属集团有限公司供应不锈钢和镍基合金等系列产品。事业部下属业务部、财务部、运输部、仓储部.为用户提供装卸等服务。用户利益、互惠互利做生意、诚心交朋友为准则,受到广大新老客户的haoping。威力将不断的研发和制造you质的产品，满足广大客户的需求。公司现已向市场领域快速发展，公司在市场积累了经验及的服务知识，在领域一步，可为市场提供you质的产品及服务。还有一点大家要注意X5NiCrTi26-15 进口不锈钢价格大多都比国产价格高很多，市场上鱼目混杂选购时要熟悉和掌握各种不锈钢体系型号，才能买到you质的合适的原材料，不清楚可访问我们公司网站查询。

EN:X6NiCrTiMoVB25-15-2、X5NiCrTi26-15；美国标准：AISI660、UNS S66286；JIS：SUH660概述材料1.4980是高温钢。在退火条件下，***奥氏体上有碳化物。在固化状态下，结构为奥氏体钢，碳化物和金属间相。由于固化的硬度和强度的增加而盐析。该钢的zui高使用温度约为700 ° C / 1292 ° F。1.4980的典型产品是例如连接件，这些零件用于涡轮机结构。品种和使用状态耐高温钢和合金；热轧和锻制棒材、冷拉棒、冷墩线四、化学成分碳 C： 0.08硅 Si： 1.00锰 Mn： 2.00硫 S： 0.025磷 P： 0.025铬 Cr： 13.50 ~ 16.00镍 Ni： 24.00 ~ 27.00钒 V： 0.10 ~ 0.50钛 Ti： 1.90 ~ 2.35钼 Mo： 1.00 ~ 1.50硼 B： 0.003 ~ 0.010五、物理化学性能密度g/cm³：7.92熔化温度：1371-1427 热处理工艺热处理 此钢可采用两种固溶处理制度，时效处理温度为704~730 时效时间为12~18h。1、900 *(1-2)h,水冷或油冷+730 *16h,空冷。2、980 *(1-2)h,水冷或油冷+730 *16h,空冷。加工性能及焊接工艺A.热加工 钢的热加工温度范围为927~1121 ,较佳热变形温度为1038~1120 ,其变形抗力稍大于1.4310型奥氏体不锈钢。B.冷加工 在固溶处理状态下，此钢可以进行满意的冷加工和冷成形，但较1.4404和1.4841钢硬，加工硬化速度亦较快。使用范围及用途1.4980主要应用于工业高温耐蚀部件，如发动机转轮、叶片、骨架、加力燃烧室部件和螺栓等。通常为浅紫色，处理不锈钢管的yang化皮更容易，不锈钢管经酸洗和不锈钢的酸洗后钝化后，其表面的yang化皮一般会清洁且不腐蚀不锈钢管，不锈钢管的表面无吊灰，可直接用于后续的钝化处理，不锈钢的耐腐蚀性受钢体内合金元素的影响，这是在不锈钢中提供腐蚀的基本铬元素，当不锈钢中的铬含量达到约1.2%，yang气和含铬的外部介质时，在不锈钢表面上形成一层薄而致密的yang化膜，该层可以进一步fang止不锈钢腐蚀，安装的形状，尺寸（请确定终的形状，尺寸，订购产品）近年来，全球不锈钢管生产技术和设备技术水平飞速发展，先进的不锈钢管生产特点是利用新设备，新技术，自动控制和无损检测来提高产品质量和良率，在国产不锈钢焊管和无缝钢管的生产技术也取得了长。

X5NiCrTi26-15【公司概况】

X5NiCrTi26-15 上海威力金属集团有限公司成立于2010年，公司总部位于上中国魔都--上海市，我们是

一家专门从事特钢销售的正规企业，以“诚信、互惠互利”为经营原则，深得广大用户的haoping！