

铭汇供应HIPS 台湾奇美 PH-888G高光泽 高抗冲 注塑HIPS

产品名称	铭汇供应HIPS 台湾奇美 PH-888G高光泽 高抗冲 注塑HIPS
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	14.30/千克
规格参数	奇美:奇美 PH-888:PH-888G 台湾:台湾
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

PH-888G

改苯#高抗冲聚苯乙烯/改性聚苯乙烯|HIPS

台湾奇美

填充物:高光泽, 高抗冲 注塑

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

熔体流动速率 ASTM D-1238

4.0 (Cond.L)g/10min

11.0 (Cond.G)g/10min

物理性能额定值单位测试方法

比重 1.05 23/23 ASTM D-792

机械性能额定值单位测试方法

弯曲强度 540(7670) kg/cm(lb/in) ASTM D-790

引张强度 350(4970) kg/cm(lb/in) ASTM D-638

洛氏硬度 85 L ASTM D-785

IZOD冲击强度 ASTM D-256

(1/8") 9.5(1.74) kg.cm/cm(ft.lb/in)

(1/4") 8.5(1.56) kg.cm/cm

延伸率 30 % ASTM D-638

弯曲弹性率 2.1(3.0) 10kg/cm(10lb/in) ASTM D-790

热性能额定值单位测试方法

燃烧性 1/16"HB File No E56070 UL&C-CL

热变形温度 85(185) (° F) ASTM D-648

维卡软化点 102(215) (° F) ASTM D-1525