

# 聚氨酯组合料 环威 江苏

产品名称	聚氨酯组合料 环威 江苏
公司名称	扬州科宇化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:环威 产商/产地:江苏 含量 :99 ( % )
公司地址	扬州市江都区丁伙镇人民北路148号
联系电话	0514-86501378

## 产品详情

牌号	环威	产商/产地	江苏
含量	99 ( % )	纯度	99 ( % )
密度	60 ( kg/m <sup>3</sup> )	用途	高回弹

聚氨酯组合料：系为生产高档冷熟化高回弹聚氨酯泡沫制品而设计的双组份组合料，产品性能均按中华人民共和国行业标准qb/t2080-95配制。a组份由高活性聚醚多元醇、表面活性剂、交联剂、发泡剂等多种成份组成；b组份则由异氰酸酯tdi、mdi、改性tdi复合而成。操作使用方便，制品性能优越。

产品目录：

牌号	品名	适用范围
hw-0301	高密度高回弹组合料	汽车、摩托车、自行车鞍座
hw-0302	中密度高回弹组合料	汽车、火车、沙发座垫
hw-0303	低密度高回弹组合料	汽车、火车、沙发座椅靠背；玩具

物理性质：

项目指标组份	a组份	b组份
外观	乳白色粘稠液体	深棕色液体
比重g/cm <sup>3</sup>	1.08 ± 0.05	1.25 ± 0.05
粘度cps/25 ° c	1500 ± 200	200 ± 50
羟值mgkoh/g	50 ± 10	
nco%		35-46

反应时间:

项目时间s型号	hw-0301	hw-0302	hw-0303
乳白时间	10-12	8-10	6-10
凝胶时间	80-90	60-80	60-70
脱模时间	200-300	200-240	180-240

制品性能指标：

项目指标型号	hw-0301	hw0302	hw-0303
密度 kg/m <sup>3</sup>	60-80	45-55	35-40
拉伸强度，kpa	100	80	75
伸长率%	90	100	110
回弹率%	55	60	60
撕裂强度n/cm	2.5	1.75	1.7
干热老化后拉伸强度最大变化率%(140 ° c,16h)	± 30	± 30	± 30
湿热老化后拉伸强度最大变化率%(105 ° c,100% rh,3h)	± 30	± 30	± 30
75%压缩永久变形(70 ° c,22h)%	10	10	10
压陷25%时的硬度，n，	180	120	120
压陷65%时的硬度，n，	468	315	315
65%/25%压陷比，	2.6	2.6	2.6

包装:镀锌桶,200kg/桶

贮存:六个月

注:我厂可根据客户的具体要求、性能、用途,提供相应的组合料及售后服务。我厂还生产硬泡、自结皮、半硬泡组合料等。