

超低温热力工程用膨胀珍珠岩（珠光

产品名称	超低温热力工程用膨胀珍珠岩（珠光
公司名称	信阳昌达珍珠岩开发有限公司
价格	.00/个
规格参数	产商:信阳昌达珍珠岩开发有限公司 含量:99.9（%） 密度:60（g/cm3）
公司地址	信阳市平桥区光明路1号
联系电话	0376-3887776 13603768289

产品详情

产商	信阳昌达珍珠岩开发有限 含量	99.9（%）
	公司	
密度	60（g/cm3）	

珠光砂是一种由酸性火山玻璃质熔岩经破碎、预热、焙烧膨胀而制成的具有多孔结构的、白色、粒状松散材料、具有容量小、导热系数低、化学稳定性好、不燃、无毒、无味、吸音等特性。广泛应用于低温液体容器及其它低温设备。

性能指标：

序号	指标名称		标号	性能指标	
				50型	
			单位		
1	松散密度		kg/m3	50	
2	振实密度		kg/m3	60	
3	粒度 (重量%比)	1.0mm通过量	%	1.0mm-0.05mm不少 于90%	1.0mm
		0.05mm通过量	%	0.05mm最大值8%	0.05
4	质量含水率（重量%比）		%	0.5	
5	安息角（堆积高度100mm时）		0	33-37	
6	装填过程中密度的增 加	手动	%	25	
		风动	%	35	
7	导热系数在（常压温度在77k-301k平均值）		w/m.k	0.022-0.025	0
8	使用温度			-200-800	

注：表中松散密度，振实密度为最大值

