

双组分1比1加成型有机硅胶加温固化硅胶

产品名称	双组分1比1加成型有机硅胶加温固化硅胶
公司名称	上海灼日新材料科技有限公司
价格	70.00/千克
规格参数	上海灼日:ZR340硅胶 上海灼日:ZR502胶 上海灼日:ZR341硅胶
公司地址	上海市松江区石湖荡镇长塔路85号-2幢
联系电话	021-51872959 16655127286

产品详情

A/B产品特点 的电绝缘性、稳定性 低硬化收缩率 良好的防水、防潮性
双组分缩合型硅橡胶 透明性好 深层固化达15毫米 的粘接性使用方法将A、B组分按重量比例搅拌、混合均匀，室温固化24小时即可。注意事项：1、
浇注前对混合后的A、B组分真空脱泡可提高硬化后产品综合性能；2、
取用前请先将A、B组分搅拌均匀，取用后应注意密封保存；3、
客户可以根据实际情况调整固化剂用量，改变固化时间。4、
本品属非危险品，但勿入口和眼。技术参数 项目 A组分 B组分 外观 无色透明流体 无色透明液体 粘度 mPa·s 3500 (25) 100 (25) 比重 0.99 混合黏度 mPa·s (25) 2200~3000 混合比率 (pbw) A : B = 10 : 1 操作时间 (min,25) 30~60 硬度 (shore A) 15 剪切强度 (MPa) 0.5 介电强度 kV/mm (25) >20 体积电阻 (DC500V) ·cm 1.1×10^{13} 损耗因素 (1MHz) (25) 0.002 介电常数 (1MHz) (25) <3.00 导热系数 [W/(m·K)] 0.30 温度范围 -50~150 包装规格 A组分：20L铁桶；B组分：5L塑料壶。储存及运输 1、A、B组分需避光、避热、密封保存（可作为非危险品运输及保存）；2、储存期1年（25 ）。