

## HP-8耐高温云母板|耐高温金云母板

产品名称	HP-8耐高温云母板 耐高温金云母板
公司名称	上海苏特电气有限公司
价格	120.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:苏特 型号:st
公司地址	上海市共康路1018号
联系电话	86-02166241190 18917513980

### 产品详情

#### hp-8耐高温云母板|耐高温金云母板

[点击浏览大图](#)

公司名称：发布日期：所在地：生产地址：已获点击：简单介绍：

上海苏特电工绝缘材料厂2012-3-30上海市44

有机硅耐高温云母板系列用于电动机，电热机和其他高温高压重工业用电气设备作高性能隔热和电气绝缘材料，及广泛用作石棉和其他绝缘材料替代品，并以不同类型满足个性需求。用于钢铁、冶金等行业的各种工频炉、中频炉、电弧炉等作高温绝缘，用于座椅架、列车头、车外面板、车内墙面板,铺地板料、驾驶控制车厢、弧形分隔、通风管道。

**【详细说明】**

## 有机硅耐高温云母板规格

1000x600mm,

1000x1200mm,

1000x2400mm (最大1200\*3000)

按照图样进行裁剪

厚度：2.0-105mm

包装：纸箱尺寸(长\*宽)：1000x600mm or 1000x1200mm or 1000 x 2400mm

加强型外包：木托或木箱

云母纸	检测方法	hp-5白云母	hp-8金云母
胶含量 %	-	12	12
密度g/cm <sup>3</sup>	iec371-2	2.0-2.35	2.0-2.35
热失重	连续耐温	500	850
	间歇耐温	850	1050
热失重	500 %	<1	<1
	700 %	-	<2
吸水率 24h/23 ° c %	-	<0.5	<0.5
耐火级别	ul94	94v-0	94v-0
介电强度	20 ° c kv/mm	iec243	>20
	400 ° c/ 1 hour, tested at 20 ° c kv/mm	iec243	13
	600 ° c/ 1 hour, tested at 20 ° c kv/mm	iec243	10

抗电阻性能	20 ° c ohm.cm	iec93	1016	1016
	400 ° c ohm.cm	-	1012	1012
	500 ° c ohm.cm	-	109	109

### 厚型云母板贮存、搬运及使用须知

1. 贮存温度：应贮存在温度不超过35 的干燥而清洁的库房中，不应靠近火源、暖气和受日光直射。如处在温度低于10 度的环境中，在使用之前则应温度11-35 室内至少放置24小时。
2. 贮存湿度：请保持贮存环境相对湿度在70%以下，以防止受潮。
3. 在搬运及运输过程中，应防止机械损伤，受潮和日光直射。
4. 在切割和冲压云母板之前须清洁工作台面、模具及机器，防止铁屑、油污等杂质污染云母板。
5. 保质期：从出厂之日起为6个月。
6. 厂家将不负责由违反以上条规所造成的品质问题。

本产