

BOPP普通烟膜 透明 50吨起

产品名称	BOPP普通烟膜 透明 50吨起
公司名称	广东威孚包装材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:PP薄膜 用途:香烟膜用 厚度:0.02--0.025 (mm)
公司地址	中国 广东 普宁市 广东省普宁市占陇镇洋美山工业区
联系电话	86 663 2333758 15819618476

产品详情

材质	PP薄膜	用途	香烟膜用
厚度	0.02--0.025 (mm)	宽度	根据客户要求分切 (mm)
拉伸性能	良好	厂商/产地	广东威孚/普宁市
抗冲击性能	良好	生产工艺	双向拉伸
撕裂性能	良好	外观	透明
卫生性能	符合	阻隔性能	良好

bopp普通烟膜

1.简称:phc

2.厚度:20--25um

3.应用:适用于各种卷烟包装机

4.特点:透明性好,光泽度高;杨氏模量较高,抗拉强度高;低温热封性良好,热封温度范围广,热封强度高;热滑动性能优良;表面电阻率低,对旧型包烟机也适用.

产品典型物性指标 :

密度(g/cm³):0.905;检测标准:gb/t6673-2001.

厚度(μm):22;检测标准:gb/t6673-2001.

单位重量(g/m^2):19.9;

收量(m^2/kg):50.3;

拉伸强度 (n/mm^2) : 纵向150 , 横向280;检测标准:gb/t13022-1991.

热收缩率 (120 5min) (%) : 纵向2.8 , 横向3.2;

检测标准:gb/t12027-2004.

断裂延伸率 (%) : 纵向172 , 横向50;

检测标准:qb/t1130-1991.

杨氏模量 (n/mm^2) : 纵向2150,横向3300;检测标准:gb/t1040.3-2006.

热封强度($\text{n}/15\text{mm}$):3.0;检测标准:qb/t2358-1988.

热封温度范围() :120-150 ;

摩擦系数 (膜/膜) :0.20;检测标准:gb/t10006-1988.

雾度(%):1.5;检测标准:gb/t2410-2008.

光泽度(%):85;检测标准:gb/t8807-1988.

备注:以上仅为产品物理性能的典型测试值,不应理解为保证值.