

## S165M不锈钢参数弹簧丝

产品名称	S165M不锈钢参数弹簧丝
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

S165MS165M 无缝管一般在自动轧管机组上生产。实心管坯经检查并表面缺陷，截成所需长度，在管坯穿孔端端面上定心，然后送往加热炉加热，在穿孔机上穿孔。在穿孔同时不断和前进，在轧辊和顶头的作用下，管坯内部逐渐形成空腔，称毛管。再送至自动轧管机上继续轧制。后经均整机均整壁厚，经定径机定径，达到规格要求。利用连续式轧管机组生产热轧无缝钢管是较先进合金1.4418 / S165M / 2387相应标准：EN 1.4418，S165M，2387，X4CrNiMo16-5-1S165M材质说明S165M是一种高强度低碳马氏体/奥氏体不锈钢。它结合了高强度，良好的抗疲劳性和良好的可焊性，焊接后保持的性能。S165M设计用于轻微腐蚀性环境。通常使用两个最小拉伸水平；

QT760和QT900。QT900主要用于业界。在大多数环境中，耐腐蚀性处于AISI

304L的水平，但对晶间腐蚀不敏感。S165M化学成分元素含量%MIN.MAX.C 0,06SI0,300,70MN0,60

1,50S0,005 0,030P 0,040CR15,0017,00NI4,006,00MO0,801,50N 0,020 S165M产品标准：ASTM

A276，ASTM A479，EN10088-3S165M应用该合金设计用于抵抗液压应用中经历的腐蚀或气蚀。一般

应用领域：轴，螺旋桨，主轴，螺栓等S165M机械性能条件 屈服强度RP0.2 MPA 拉伸强度RM MPA

伸长率[%] 硬度[HB]棒料 750 900 - 1100 16 280 - 340 QT900 920

1050 18 300S165M热处理奥氏体化并在950至1050 下淬火，并在600 下立即回火8小时，

然后在空气中冷却。S165M焊接性良好的，具有细分散的残余奥氏体的低碳马氏体在焊接条件下产生优异的HAZ韧性。对于非常厚的部分或冷却后的应力集中需要预热至100 °C - 200 °C。S165M不锈钢应用

领域：新产品的目标市场如不锈钢厨房器具设备等领域展开不锈钢钢管的市场销售计划，双向式产品描述：

该材料的抗拉强度为980~1180MPa，高工作温度可达90 °C，应用领域：苛刻海底环境的管道用管锅炉式产品描述：

超（超）临界机组是发电设备现代化和节能减排的基础，钢不仅有良好塑性，而且钢制品具有强度高、韧性好、耐高温、耐腐蚀、易加工、抗冲击、易提炼等优良物化应用性能，因此被广泛利用，

不锈钢钢管是一种中空的长条圆形钢材，主要广泛用于石油、化工、食品、轻工、机械仪表等工业输送管道以及机械结构部件等，

去年以来，国外频繁的传来对我国不锈钢铸造产品进行“双反”的消息，这对我国不锈钢铸造产业来讲具有很大的影响，

出口是我国不锈钢产业发展中的一大部分，在其产业发展中占有的市场份额，在面临经济低迷，发展速，在进一步分析该产品成分时，发现该产品中代表

不锈钢重要指标的铬含量只有10.03%和7.1%，远低于不锈钢对铬的低需求量10.5%的要求，一般而言，把铬含量大于10.5%的铁基合金称为不锈钢，而这两种产品其铬含量远远低于此下限值，该产品根本就不是

不锈钢。1：本公司可按客户要求尺寸开锯，毛料按实际重量称重。

2：光板/精板计算方式：长+5MM\*宽+5MM\*厚+5MM\*0.00000785（比重）3：加工费：光板每公斤2.0元（单件不足10KG）另加收加工费15元/件。精板每公斤2.5元（单件不足10KG）另加收加工费30元/件。（

如需加工热处理等配套服务的请联系后再定价格。)圆钢以整捆起(每捆2.8-4.6吨),板材以整包起批(每包2.5-4.0吨),卷材随仓库走(小卷2-8吨、大卷11-23吨)。S165M零售:可根据客户的不同需要进行切割、分条、裁剪或订做尺寸,具体情况以电话或者微信联系为准。